

## NOVO-LACK BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE

### DESCRIPCIÓN:

Formulado a base de una resina gliceroftálica, está indicado para el barnizado de maderas en general (en interiores), obteniéndose gran protección y embellecimiento.

Presentado en acabado incoloro.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Brochabilidad y nivelación excelentes.
- Rápido secado y endurecimiento de fondo, alta dureza, flexibilidad y retención del brillo.
- Acabado impecable.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Ligante**

Alquídic

**Diluyente**

Aguarrás o disolvente universal EUROSOLV-1000

**Materia fija en peso U.N.E. 48087**

59±2%

**Densidad U.N.E. 48098**

0.95±0.02 kg/l

**Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076**

70±3 K.U.

**Rendimiento teórico a 100 micras húmedas**

10-12 m<sup>2</sup>/kg

**Punto medio de inflamación met. Copa cerrada**

>=21°C, <=55°C

**Tiempos de secado U.N.E. 48086**

Al tacto: 2 horas. Duro: 5-6 horas.

**Intervalo de repintado U.N.E. 48086**

24 horas

**Acabado**

Mate (Brillo 60°:12±3)

**Color U.N.E. 48103**

Incoloro transparente



### PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 375 c.c, 750 c.c. y 4 litros.

### APLICACIONES

Para barnizar todo tipo de madera en el exterior como en el interior (puertas, ventanas...), cuando se requiera un acabado brillante.

### ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-1000 o EUROSOLV-I.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

### MODO DE EMPLEO.

- **Tratamiento del soporte.**

**Maderas nuevas:**

Lijar, limpiar y secar la madera, aplicar una 1ª mano de Barniz Sintético, (diluída con 5-10% de Eurosolv-1000 o Eurosolv-I). Pasadas 24 horas, aplicar una segunda mano sin diluir.

**Maderas en buen estado:**

Barniz en buen estado: lijar suavemente, limpiar el polvillo y aplicar Barniz Sintético.

Barniz en mal estado: Eliminar con quitapintura y tratarlo posteriormente como la madera nueva.

## **NOVO-LACK BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE**

- **Aplicación del producto:**

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo en caso necesario con EUROSOLV-X.

Repintados a las 24 horas.

### **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

- R-10: Inflamable.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.