

TAPAPOROS EXCELENTE

DESCRIPCIÓN:

Producto de naturaleza celul3sica, especialmente indicado para la preparaci3n de superficies de madera. Su campo de aplicaci3n es muy amplio, abarcando el mobiliario, ebanistería tornería etc. Si bien, debido a sus características particulares, está especialmente para el sector de restauraci3n y mueble de calidad.



PROPIEDADES FÍSICAS

- Buen poder cubriente.
- Gran capacidad de relleno.
- Rápido secado.
- Gran elasticidad.
- Fácil lijado.
- El producto debe homogeneizarse siempre antes de su uso, así como conservar cerrado el envase y no exponerlo a la humedad ambiental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza

Nitrocelul3sica

Aspecto

Líquido viscoso traslúcido

Viscosidad (Copa Ford Nº 4)

100 - 120 segundos

Peso específico

0.93 +/- 0.02 (kg/l)

Materia fija

32,0 +/- 1% (en peso)

Secado

20 -30 minutos

Repintado

4 horas

Acabado

Satinado

PRESENTACION

- Envasado: Se presenta en envases de 0.5 y 1 litro.

APLICACIONES

Es necesario remover el contenido del envase hasta la completa homogeneizaci3n del mismo.

Puede aplicarse perfectamente a muñequilla, aunque también es posible hacerlo con brocha, rodillo e incluso aerográficamente, una vez que se halla diluido convenientemente.

Es importante que las condiciones de humedad relativa no exceda de los límites adecuados de 55 - 75% y que la temperatura ambiental se encuentre controlada entre 18 - 28 °C, con el fin de obtener el mejor rendimiento del producto.

Pueden aplicarse varias manos de producto para cubrir el poro de la madera en su totalidad, recomendándose una lija de grano fino para su lijado posterior.

Se recomienda efectuar un lijado ligero del soporte antes de la aplicaci3n del producto.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposici3n directa al sol.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

La presente informaci3n técnica es el resultado de nuestros análisis y controles establecidos sobre el producto. Los resultados y datos son únicamente valorativos y no infieren compromiso alguno, sirviendo exclusivamente para asesoramiento y orientaci3n.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

Gracias por probar Solid Converter PDF.

La versión de evaluación de este producto sólo convierte el 10% de su documento hasta un máximo de 10 páginas.

Durante esta conversión, Solid Converter PDF ha convertido 1 de 2 páginas.

Le rogamos registre Solid Converter PDF en <http://www.solidpdf.com/buy.htm> para cancelar esta restricción.