FONDO PROTECTOR INCOLORO

DESCRIPCIÓN:

Imprimación incolora en base disolvente para la protección preventiva de la madera en exteriores e interiores contra hongos, humedad e insectos xylófagos de fase larvaria (carcomas).

PROPIEDADES FÍSICAS

- No forma capa, actuando a poro abierto sin modificar el color natural de la madera.
- Protege contra la lluvia y la humedad y es repelente al agua.
- Rápida absorción del producto en la madera sin levantar repelo.
- Con resinas sintéticas que mejoran la estabilidad dimensional de la madera.
- Excelente capacidad de anclaje para los acabados protectores de la madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dilución
Producto al uso

Aspecto:
Incoloro

Densidad
0,80 +/- 0,02 Kg./l.

Rendimiento
4 m^2/litro en dos o más manos

Tiempos de secado
12 horas

Intervalo de repintado
Mínimo 24 horas

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 4 y 0,750 litros.

APLICACIONES

- Para todo tipo de maderas viejas o nuevas. Para aplicar en vigas, cerchas, pérgolas, marcos, puertas, ventanas, muebles, vallas, muebles de jardín, casas de madera,...
- También se puede aplicar sobre tableros contrachapados y aglomerados.
- Ideal para carpintería de exterior.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha o pistola. También se puede aplicar por inmersión.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

Aplíquese en lugares bien ventilados.
Proteger las plantas de la aplicación.

MODO DE EMPLEO.

Maderas nuevas.

La madera debe estar limpia, seca y lijada.
El Fondo Protector Incoloro se presenta listo para su empleo y no debe ser diluido.
Se puede aplicar a brocha, pincel, pulverizado y baño.
En maderas duras que absorben con dificultad el producto puede incrementarse el tiempo de secado.

En carpintería nueva se recomienda que la aplicación se realice antes de la colocación de la madera en obra.

Maderas barnizadas y pintadas anteriormente

Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura o barniz mediante lijado o decapado, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con Fondo Protector Incoloro.
Sobre superficies de madera protegidas con Fondo Protector Incoloro se aplicará como acabado el Protector de la Madera Eurotex. No obstante, pueden aplicarse también como capa de terminación la mayoría de barnices y pinturas, transparentes o pigmentadas.
Es recomendable aplicar las capas de acabado en un intervalo de tiempo inferior a un mes, aunque una aplicación posterior a este plazo no supone una disminución de la acción protectora del Fondo Protector Incoloro.

NOTA

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con aguarrás, disolvente universal Eurosolv-1000 o disolvente de limpieza Eurosolv-I.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Eurotex dispone de la Ficha de Datos de Seguridad de este producto con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte, según el R.D. 1078/93.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.