

## NOVO-LACK BARNIZ POLIURETANO SATINADO

### DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento transparente a base de resinas de poliuretano, que proporciona una protección elevada para superficies de madera expuestas a agresiones físicas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Acabado sedoso.
- Dureza excelente, que lo hace especialmente indicado para superficies sometidas a continuo desgaste, roces (parquets, entarimados, pasamanos...)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Ligante**

Alquídico uretanado

**Diluyente**

Eurosolv-1000

**Materia fija en peso U.N.E. 48087**

47.3 %

**Densidad U.N.E. 48098**

0.91 kg./l

**Viscosidad krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076**

85-90 U.K.

**Rendimiento teórico a 100 micras húmedas**

10-12 m<sup>2</sup>/kg

**Punto medio de inflamación met. Copa cerrada**

>=21°C, <=55°C

**Tiempos de secado U.N.E. 48086**

Al tacto: 1-2 horas. Total: 4-5 horas.

**Intervalo de repintado U.N.E. 48086**

16-24 h.

**Acabado**

Satinado

**Color U.N.E. 48103**

Incoloro transparente



### PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 375 c.c, 750 c.c. y 4 litros.

### APLICACIONES

Indicado para uso en interiores y exteriores. Gran resistencia al desgaste para uso en suelo de parquet, muebles, mostradores, arrimaderos, etc...

### ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-1000.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

### MODO DE EMPLEO.

- **Tratamiento del soporte.**

**Maderas nuevas:** Lijar para conseguir una superficie lisa, limpiar el polvo, aplicar a brocha una mano diluída con un 10% con EUROSOLV-1000, dejar secar 10 horas.

Repintar a las 16-24 horas.

**Maderas viejas:** Eliminar anteriores tratamientos: cera, grasa, etc., limpiar con EUROSOLV-1000; lijar suavemente y proceder como en el caso anterior.

## **NOVO-LACK BARNIZ POLIURETANO SATINADO**

**Maderas barnizadas:** Lijar y acuchillar la superficie hasta eliminar las zonas del barniz en mal estado y dejar la superficie mate; limpiar el sustrato y proceder como en el caso de la madera nueva.

**- Aplicación del producto:**

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo en caso necesario con EUROSOLV-1000.

Repintado a las 24 horas.

### **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

- R-10: Inflamable.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.