

## NOVO-LACK BARNIZ TINTE SINTÉTICO BRILLANTE

### DESCRIPCIÓN:

Formulado a base de una resina gliceroftálica, está indicado para el barnizado de maderas en general (en interior y exterior), obteniéndose gran protección y embellecimiento.

Presentado en una gama de 6 colores, con los que se consigue imitación del vetado natural de los distintos tipos de madera. Es el acabado ideal para teñir, proteger y realzar la belleza de la madera.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Rápido secado.
- Gran dureza.
- Flexibilidad.
- Retención del brillo.
- Resistente al roce.
- Extraordinario efecto decorativo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Ligante

Alquídic

#### Diluyente

Eurosolv-X

#### Materia fija en peso U.N.E. 48087

47-49% según color

#### Densidad U.N.E. 48098

0.89-0.91 kg./l según color

#### Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

57-59 U.K. según color

#### Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

10-12 m<sup>2</sup>/kg

#### Punto medio de inflamación met. Copa cerrada

>=21°C, <=55°C

#### Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 2 horas. Duro: 6-8 h.

#### Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 24 h.

#### Acabado

Brillante

#### Color U.N.E. 48103

Castaño, Nogal, Caoba, Roble, Cerezo y Palisandro



### PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 375 c.c y 750 c.c.

### APLICACIONES

Indicado para teñir y barnizar todo tipo de madera tanto en el exterior como en el interior.

También está indicado para la restauración de muebles, aportando o realzando el color deseado.

### ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-1000.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

### MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

**Maderas nuevas:** Lijar limpiar y secar la madera, aplicar una 1ª mano de BARNIZ TINTE, (diluída con 5-10% de EUROSOLV-X sintético). Pasadas 24 horas, aplicar una 2ª mano sin diluir.

## **NOVO-LACK BARNIZ TINTE SINTÉTICO BRILLANTE**

**Maderas barnizadas:** Barniz en buen estado: Lijar suavemente, limpiar el polvillo y aplicar BARNIZ TINTE.  
Barniz en mal estado: Eliminar con quitapintura y tratarlo posteriormente como madera nueva.

- **Aplicación del producto:**

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo en caso necesario con EUROSOLV-X.

Repintados a las 24 horas.

### **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

- R-10: Inflamable.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.