

## **NOVO-LACK TAPAPOROS DENSO**

### **DESCRIPCIÓN:**

Tapaporos nitrocelulósico de amplio campo de aplicación: mobiliario, ebanistería, tornería, etc; para la preparación y/o acabado de superficies de madera.

### **PROPIEDADES FÍSICAS**

- Buen poder cubriente.
- Rápido secado.
- Elasticidad y facilidad de lijado.
- Permite elevadas diluciones.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **Ligante**

Nitrocelulósico

#### **Diluyente**

Eurosolv-1000

#### **Materia fija en peso U.N.E. 48087**

36%

#### **Densidad U.N.E. 48098**

0.98 kg./l

#### **Viscosidad Krebs-Stormer a 25° U.N.E. 48076**

95 U.K.

#### **Rendimiento teórico a 100 micras húmedas**

3-4 m<sup>2</sup>/kg

#### **Punto medio de inflamación met. Copa cerrada**

>=0°C, < =25°C

#### **Tiempos de secado U.N.E. 48086**

Al tacto: 25-30 min. Duro: 4 h.

#### **Intervalo de repintado U.N.E. 48086**

4 horas

#### **Acabado**

Satinado

#### **Color U.N.E. 48103**

Incoloro



### **PRESENTACIÓN**

- Envasado: En envases de 375 c.c., 750 c.c. y 4 litros.

### **APLICACIONES**

- Para el sellado de todo tipos de maderas, tanto en sistema nitro como mixto nitrosintético.
- Como tapaporos para la posterior aplicación de lacas brillantes o satinadas.

### **ÚTILES PARA APLICACIÓN**

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola sin aire y pistola aerográfica.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLW-1000.

### **ALMACENAMIENTO.**

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### **PRECAUCIONES.**

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

## NOVO-LACK TAPAPOROS DENSO

### MODO DE EMPLEO.

#### - Tratamiento del soporte.

**Superficies nuevas:** Se aplica directamente después del mecanizado de la madera. Si se ha hecho un mecanismo de protección de la misma, hay que asegurarse que esté bien seco (dos días aproximadamente).

**Repintado :** Como fondo sólo se utilizará en el caso de haber tenido que eliminar totalmente el barniz o esmalte anteriores. Si se desea emplear el EURO-LACK TAPAPOROS DENSO como acabado, cerciorarse de que el barniz viejo resiste el DISOLVENTE UNIVERSAL que se usa para diluir. En este caso, lijar bien y eliminar el polvo. En todos los casos la eliminación del "repelo" de la madera se hará después de la primera mano, empleando lija fina

#### - Aplicación del producto:

Remover el contenido del envase.

Pistola sin aire, pistola aerográfica, brocha y rodillo.

Las condiciones de aplicación de acuerdo con la práctica normal de un buen pintado.

Las diluciones y limpieza de utensilios se realizan con EUROSOLV-1000-

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-11: Fácilmente inflamable.
- R-20/21/22: Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
- S-16: Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.
- S-24/25: Evitar el contacto con la piel y ojos.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.