

FICHA TECNICAEdición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002**1. Producto: QUITAPINTURAS VALDEC****Cód. J9 138 0000**

Gel de alta efectividad para el decapado de pinturas.

- * **Puede emplearse en superficies verticales.**
- * **Gran eficacia.**
- * **Exento de ácidos y productos alcalinos.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Disolventes orgánicos.
- * Aspecto: Pasta tixotrópica.
- * Color: Blanquecino traslúcido.
- * Rendimiento: En función del espesor, capas y tipo de pintura.
- * Densidad: $1,16 \pm 0,03$ kg/lt.
- * Viscosidad: 115-120 KU a 23°C.

3. Preparación de las superficies:

Este producto es para la preparación de las superficies.

4. Modo de empleo:

- * **A causa del calor puede formarse presión dentro del envase. Abrir con precaución.**
- * Después de abrir, remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * No diluir.
- * Aplicar a brocha en capa gruesa sobre la superficie de pintura a decapar.
- * Dejar actuar de 5 a 10 minutos, según el tipo y el espesor de la pintura a quitar.
- * Una vez reblandecida y arrugada la pintura, eliminarla con una rasqueta.
- * Limpiar la superficie con agua o disolvente para evitar problemas de adherencia en el pintado posterior.

- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE UNIVERSAL de Valentine inmediatamente después de su uso y secarlos.

FICHA TECNICA

Producto: *QUITAPINTURAS VALDEC*

Cód. J9 138 0000

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 0,375 lt. – 0,750 lt. – 5 lt.

Precauciones:

Contiene Diclorometano y Metanol.

Fácilmente inflamable.

Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

Posibles efectos cancerígenos.

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.

En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Decapado de pinturas viejas o en mal estado.

Si el soporte es poroso, como madera, corcho o aglomerado, se deberán tomar las precauciones necesarias para que no quede incrustada la cera del QUITAPINTURAS VALDEC, desengrasando con disolvente después de su aplicación

Algunos materiales plásticos, como poliestireno o metacrilato, son sensibles al QUITAPINTURAS VALDEC.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.