Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA Edición : Octubre 2007

1. Producto: *ACEITE DE TECA* **Cód. 40 090 0000**

Producto destinado al tratamiento natural de la madera, protegiéndola de la acción de los rayos UV y de la intemperie.

* **Rapidez de secado.**
* **No forma película.**
* **Penetra profundamente en la madera.**
* **Realza el aspecto natural de la madera.**
* **Resistente a la radiación solar.**

2. Características Técnicas:

* Acabado: Mate.
* Color: Natural.
* Rendimiento: 15 m2/lt. y mano, según estado de la superficie.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Secado superficial: 3 a 5 horas.
* Repintado: 24 horas (segunda mano de ACEITE DE TECA).
* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Alto (25,0-50,0%) Valor de la UE para el producto A/f: 700 g/L (2007/2010). Contenido máximo en COV 373 g/L.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Maderas nuevas:

El soporte debe estar seco, limpio y exento de polvo, grasas y otros contaminantes. Las maderas resinosas deben ser previamente cepilladas con un cepillo de púas para eliminar cualquier resto de resina.
Asegurar que la madera esta seca. Lijar la madera en el sentido de las fibras con una lija de papel de grano medio.

3.2. Maderas anteriormente barnizadas:

Cepillar cuidadosamente la madera de manera que se garantice una correcta penetración del ACEITE DE TECA.
Proceder como para maderas nuevas.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: ***ACEITE DE TECA*** **Cód. 40 090 0000**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
* Aplicar a brocha.
* Aplicar de una a dos manos de ACEITE DE TECA. Pasados 30 minutos de la aplicación, retirar el producto con un paño suave.
* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit.

El valor de COV´s referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.- 0.750 lt.

Precauciones: Inflamable. Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores. Úsese indumentaria protectora adecuada. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados a temperaturas entre 5 y 40ºC, 2 años.

7. Aplicaciones:

Protección de la madera en exterior e interior. Permite realzar la belleza de todo tipo de madera, especialmente las exóticas. Fácil mantenimiento, no exige una costosa operación de cepillado como en los productos tradicionales. Realza el aspecto natural de la madera. Cuando sea necesario hacer mantenimiento de ACEITE DE TECA, basta con limpiar el polvo y aplicar directamente una mano de producto.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.