

**FICHA TECNICA**

Edición : Abril 2008

**1. Producto: *DECAPANTE PARA MADERA*****Cód. J9 140 0000**

*Gel de alta efectividad para el decapado de barnices, lasures y pinturas.*

- \* **No descuelga. Puede emplearse en superficies verticales.**
- \* **Gran eficacia.**
- \* **Exento de ácidos y productos alcalinos.**
- \* **Fácil limpieza.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Disolventes orgánicos.
- \* Aspecto: Pasta tixotrópica.
- \* Color: Blanquecino translúcido.
- \* Rendimiento: En función del espesor, capas y tipo de pintura.
- \* Densidad: 1,16 ± 0,03 kg/lit.
- \* Viscosidad: 115-120 KU a 23°C.

**3. Preparación de las superficies:**

Este producto es para la preparación de las superficies.

**4. Modo de empleo:**

- \* **A causa del calor puede formarse presión dentro del envase. Abrir con precaución.**
- \* Después de abrir, remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* No diluir.
- \* Aplicar a brocha en capa gruesa sobre la superficie de barniz a decapar.
- \* Dejar actuar de 5 a 10 minutos, según el tipo y el espesor de la pintura a eliminar.
- \* Una vez reblandecido y arrugado el barniz, lasur o pintura, eliminarlo con una rasqueta.
- \* Limpiar la superficie perfectamente con agua o disolvente para evitar problemas de adherencia en el pintado posterior.
- \* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE UNIVERSAL de Valentine inmediatamente después de su uso y secarlos.

## FICHA TECNICA

**Producto:** *DECAPANTE PARA MADERA*

**Cód. J9 140 0000**

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 0,750 lt. – 5 lt.

**Precauciones:**

Contiene Diclorometano y Metanol.

Fácilmente inflamable.

Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

Posibles efectos cancerígenos.

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.

En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

### 6. Estabilidad en almacén:

\* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, entre 5 y 40°C, 1 año.

### 7. Aplicaciones:

*Decapado de barnices, lasures o pinturas viejas o en mal estado.*

*Nota importante: se deberán tomar las precauciones necesarias para que no quede incrustada la cera del DECAPANTE PARA MADERA, desengrasando con disolvente después de su aplicación*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.