

FICHA TECNICA

Edición : Febrero 2008

1. Producto: *VELATURA WB***Cód. 89 000 XXXX**

Tinte acuoso para dar color a la madera en suelos, muebles, mampostería y otras estructuras de madera sólo en interiores.

- * **Excelente uniformidad de color.**
- * **Rapidez en el secado.**
- * **Fácil aplicación.**
- * **Disponible en 4 tonos de madera mezclables entre sí obteniendo tonos intermedios.**
- * **Repintable con lasures y barnices.**

2. Características Técnicas:

- * Color: Roble (0473); Nogal (0478); Caoba (0480); Teca (0481)
- * Rendimiento: 13-15 m²/lt. y mano, según estado de la superficie.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado superficial: 30 minutos aprox.
- * Repintado: 2 horas aprox.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Maderas nuevas:**

El soporte debe estar seco, limpio y exento de polvo, grasas y otros contaminantes. Asegurar que la madera esta seca. Lijar la madera en el sentido de las fibras con una lija de papel de grano medio. Aplicar de 1 a 2 capas de Velatura WB. A continuación, en parquetes, aplicar BARNIZ PARQUET o BARNIZ SUELOS ALTA RESISTENCIA 2K. En trabajos de carpintería, aplicar BARNIZ ALTA DURABILIDAD INTERIOR. En el caso de aplicar sobre la VELATURA WB barnices al disolvente, ya sea el BARNIZ POLIURETANO o el BARNIZ POLIURETANO PARA SUELOS, deberá dejarse un tiempo mínimo de 8 horas antes de aplicar el barniz sobre la VELATURA WB.

3.2. Maderas anteriormente barnizadas:

Eliminar cuidadosamente cualquier esquema de pintado existente y proceder como para maderas nuevas.

Otras superficies y barnices, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: *VELATURA WB*

Cód. 89 000 XXXX

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso.
- * Permite desconcentrar el color diluyendo con agua, hasta un máximo del 10%.
- * Aplicar a brocha o rodillo de pelo corto.
- * La humedad del soporte debe ser inferior al 15%.
- * No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C y humedades relativas superiores al 80%. Asegurar una buena ventilación después de la aplicación para que el secado se procese convenientemente.
- * Los utensilios de pintado y los derrames de pintura, son fácilmente lavables con agua antes de que se sequen.

Nota: Humedades elevadas y temperaturas bajas, pueden atrasar el secado de la Velatura WB. Asegurarse que se encuentra debidamente seca antes de efectuar el barnizado.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 5 lt.- 0.500 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados a temperaturas entre 5 y 40°C, 1 año.

7. Aplicaciones:

Veladura acuosa para aplicación en madera. Permite la regularización o alteración del color de la madera en trabajos de carpintería o parquet, para su posterior barnizado. Las Velatura WB se pueden mezclar entre sí, obteniéndose una enorme variedad de colores.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.