

FICHA TECNICAEdición : Enero 2007
Sustituye la de fecha : Abril 2003**1. Producto: ANTIGOTERAS ELASTOMERO HORIZONTAL****Cód. A0 129**

Impermeabilizante elástico para resolver todos los problemas de estanqueidad en exteriores.

- * **Máxima impermeabilidad.**
- * **Alta elasticidad.**
- * **Gran poder de penetración y adherencia.**
- * **Fácil aplicación y rapidez de secado.**
- * **Alta resistencia a la formación de grietas.**
- * **Olor agradable.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímero acrílico.
- * Acabado: Semi-mate.
- * Color: Blanco 0501, Rojo Ladrillo 0205, Verde G900 y Gris 0905
- * Rendimiento: 3-4 m²/lt. y mano. **Garantía Rto. total mínimo: 1,250 Lts/m² (5 años), 2,500 Lts/m² (10 años).**
- * Densidad: 1,32 ± 0,02 Kg/lt.(blanco) 1,30 ± 0,02 Kg/lt.(colores)
- * Volumen de sólidos: 43 ± 1%
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 2-3 horas.
- * Repintado: 8 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Mínimo 0,00-0,29. Valor límite de la UE para este producto A/i: 140 g/L (2007) 140 g/L (2010) Este producto contiene como máximo 4 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Hormigón, cemento, reboco, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc..., debe estar fraguado, seco, firme y exento de suciedad o grasas.
- Tratar las eflorescencias o salitre con solución de ácido diluido, enjuagar y dejar secar.
- Las superficies deben estar exentas de musgo y microorganismos, secas o muy ligeramente húmedas.
- En caso de grietas, agujeros o desconchados, reparar con mortero o con una mezcla 1:4 de **ANTIGOTERAS** y arena.
- * Hierro y acero, proteger previamente con VALFOS Símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados, aluminio y cinc, desengrasar y aplicar una mano fina de WASH-PRIMER de Valentine.

3.2. Repintado:

Pintura vieja bien adherida, cepillar para eliminar partículas sueltas, limpiar y desengrasar.
Si está en mal estado o es cal, limpiar la superficie a fondo mediante cepillado. De existir masillas o asfaltos en las juntas de dilatación es recomendable "puentearlas" adecuadamente con una armadura elástica de poliéster.
Siempre que sea necesario, corregir las pendientes para evitar que se encharque el agua. En las uniones con paramentos verticales será necesario reforzar con bandas de film de un material plástico adecuado. En estos casos, **ANTIGOTERAS** se aplicará hasta unos 15 cm. de altura.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: *ANTIGOTERAS ELASTOMERO HORIZONTAL*

Cód. 00 129

4. Modo de empleo:

- * Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Aplicar una primera mano a brocha o rodillo diluida con un 50% de agua, para facilitar la adherencia. Las siguientes en capa gruesa, sin diluir.
- * La temperatura del soporte debe estar entre 5 y 35°C, evitando la exposición directa al sol, los casos de niebla o riesgos de lluvia o heladas antes del secado completo.
- * Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt. - 4 lt. - 0,75 lt. Verde G900 sólo 15 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Especialmente indicado para evitar las filtraciones de agua en terrazas, azoteas, tejados, juntas de dilatación, troncos de chimenea, canales, bajantes, etc., siempre que se trate de superficies parcialmente transitables. Puede recubrirse con mortero y embaldosarse.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.