Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición: Mayo 2007
Sustituye a la de fecha: Enero 2007

1. Producto: ***VALFLAT*** **Cód. A0 534 ….**

Revestimiento mate de gran calidad para la protección y decoración de fachadas.

* **Alta cubrición.**
* **Buena resistencia a los álcalis, la luz solar y agentes atmosféricos.**
* **Excelente adherencia.**
* **Transpirable.**
* **Evita la formación de moho.**
* **Garantía 5 años.**
* **Anticarbonatación (*)**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Acrílica.
* Acabado: Mate.
* Color: Blanco 0501 y Bases P 1509 y TR 0505 para el Sistema MULTICOLOR
* Rendimiento: 10-14 m2/lt. y mano en superficies lisas. **Garantía: rdto. total de 5-7 m2/lt.**
* Densidad (kg/lt):
  Blanco 0501: 1,41±0,03 Base P 1509: 1,38±0,04 Base TR 0505: 1,23±0,04
* Volumen de sólidos: 38 ± 1%, para Blanco 0501
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Secado: 1 hora.
* Repintado: 3-4 horas.
* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99%. Valor límite de la UE para este producto A/c: 75 g/L (2007) Este producto contiene como máximo 50 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

Hormigón, cemento, reboco, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc., debe estar fraguado, seco, firme y exento de suciedad ó grasas.En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN), aclarar con abundante agua y dejar secar.

En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD.

Aplicar una mano de FONDO FIJADOR al Agua diluido 1:6 ó FIJADOR UNIVERSAL DE FONDOS en superficies poco consistentes y absorbentes ó muy alcalinas. FONDO FIJADOR en los casos de escasa porosidad.

3.2. Superficies pintadas:

Pintura vieja bien adherida, cepillar para eliminar partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies satinadas lijar y aplicar previamente una mano fina de FONDO FIJADOR diluido 1:6.

Si está en mal estado, es pintura al temple o cal, limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presión o un cepillado a fondo, reparar fisuras o desperfectos y aplicar una mano de FIJADOR UNIVERSAL.

En caso de mohos y algas, eliminarlos mediante lavado con lejía y cepillado. Aclarar con agua, dejar secar y seguir como en los casos precedentes.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: ***VALFLAT*** **Cód. A0 534 ….**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Aplicar de 2 a 3 manos, según estado del soporte y color. La primera diluida con un 10% de agua para obtener mejor impregnación, y las siguientes aplicadas tal cual.
* Aplicar a brocha, rodillo ó pistola airless, en este caso con un 5-10% de agua, de modo que se obtenga el espesor conveniente. El rendimiento teórico puede verse seriamente afectado por la rugosidad de la superficie así como en la aplicación por proyección.
* La temperatura debe estar entre 5 y 35ºC, evitando las superficies excesivamente calentadas por el sol.
* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.

El valor de COV´s referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt.- 4 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Producto especialmente estudiado para la protección de fachadas en ambientes urbanos, rurales y marinos. Confiere un aspecto decorativo mate liso y de calidad en superficies exteriores.
Ver carta de colores recomendados e información en pantalla del Sistema MULTICOLOR para una máxima solidez a la luz solar.

Garantía: 5 años. Ver texto en el envase.

(*) Por su efecto barrera este revestimiento retarda la penetración de anhídrido carbónico, agua y demás contaminantes al interior del soporte y por tanto ejerce una función protectora frente a la carbonatación.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.