

**1. Producto: 4040 PLASTICO EXTERIOR FACHADAS** Cód. A0 440 0501

*Pintura plástica mate de primera calidad para la protección y decoración de superficies en exteriores e interiores.*

- \* **Gran blancura y cubrición.**
- \* **Evita la formación de moho.**
- \* **Alta resistencia a la luz solar y agentes atmosféricos.**
- \* **Gran adherencia, flexibilidad y duración.**
- \* **Transpirable e impermeable.**
- \* **Lavable.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Copolímeros acrílicos.
- \* Acabado: Mate.
- \* Color: Blanco.  
Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine.
- \* Rendimiento: 12-16 m<sup>2</sup>/lt. y mano sobre superficies lisas.
- \* Densidad: 1,4 ± 0,04 kg/lt.
- \* Volumen de sólidos: 36 ± 1%.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 1-2 hora.
- \* Repintado: 5-6 horas.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

- \* Materiales de construcción: aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con FONDO FIJADOR AL AGUA de Valentine, para obtener un mejor resultado. Substratos bien fraguados, limpios, secos y suficientemente porosos, emplear la misma pintura diluida con un 10-15 % de agua. Pladur y similares, imprimir con FONDO FIJADOR AL AGUA de Valentine, 1:6 en agua. Si hay eflorescencias o salitre, tratar con solución de ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser eliminadas previamente con lejía.
- \* Superficies de hierro y acero: proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- \* Galvanizados y aluminio: aplicar una mano fina de WASH-PRIMER de Valentine.
- \* Superficies de madera: unificar su absorción con una mano previa de 1012 IMPRIMACIO SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar y eliminar polvo.
- \* Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 6 de Agua) de Valentine.

## FICHA TECNICA

Producto: **4040 PLASTICO EXTERIOR FACHADAS**

Cód. A0 440 0501

### 3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades, desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Emplear agua a presión si es necesario.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

### 4. Modo de empleo:

- \* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Si se decidiese hacerlo, no superar el 10% de agua y exclusivamente para la primera mano.
- \* Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas y a temperaturas entre 5 y 35°C.
- \* Para aplicar a pistola diluir con un 15-20% de agua. Para equipo airless, diluir máximo con un 5%.
- \* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
  
- \* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formato:** 15 lts. y 4 lts.

**Precauciones:** Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

### 6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Muy apropiado para la decoración de todo tipo de superficies, tanto paredes como techos, al exterior como en interiores.*

*Adecuada para profesionales de la protección y decoración de fachadas, paredes exteriores y patios de luces.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.

