Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TÉCNICA

Edición : Enero 2007
Sustituye la de fecha: Septiembre 2005

1.Producto: *Esmalte ANTIÓXIDO*

Cód. D0 505 . . . .

Esmalte Sintético Liso Brillante, especialmente formulado para emplear directamente sobre superficies de hierro, incluso cuando estén oxidadas.

*** Alto brillo.**

*** Fácil de aplicar.**

*** Aplicación directa sobre óxido.**

*** Excelente protección anticorrosiva.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza*:* Sintético-alquídica.
* Acabado: Brillante (Brillo de 85-95% en ángulo de 60-60º).
* Color: Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR
Blanco (0501). *Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine, hasta un 5%.*
Negro (0531).
* Rendimiento: 8 - 10 m2/lt. y mano, según estado de la superficie.
* Densidad (kg/lt):

Base Blanca P	1,22 ± 0,03	Base Blanca M	1,15 ± 0,03	Base Blanca D	1,04 ± 0,02
Base Blanca ED	1,01 ± 0,02	Base Transparente TR	0,96 ± 0,02	Base Roja R	0,98 ± 0,02
Base Amarilla Y	0,98 ± 0,02	Blanco	1,23 ± 0,3	Negro	0,97 ± 0,02

* Volumen de sólidos: 40 – 44% ,según Base y Color
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa
* Fuera polvo: 1 hora
* Secado: 5 - 6 horas.
* Repintado: 24 horas.
* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Muy Alto >50,00%. Valor límite de la UE para este producto A/i: 600 g/L (2007) Este producto contiene como máximo 516 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

* El soporte debe estar siempre seco y libre de polvo y grasa.

* Eliminar el óxido en escamas y con mala adherencia.

* Exteriores: aplicar siempre dos manos para una protección completa.

* Galvanizados, aluminio y otros metales, desengrasar y dar una mano fina de VALTODO de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, y proceder como si se tratara de una superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine.* **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

1. Producto: ***Esmalte ANTIÓXIDO*** **Cód. D0 505 . . . .**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso.
* Aplicar a brocha, rodillo de esmaltar o pistola, a espesores de 35 micras secas.
* Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine.
* Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.
* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit antes de que se sequen.

El valor de COV´s referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt - 0,750 lt -0,500 lt (blanco y negro). 4 lt - 0,750 lt. (bases).

Precauciones: Inflamable. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.
Especialmente recomendado para la protección de superficies de hierro situadas a la intemperie, por su extraordinaria resistencia en exteriores.
Para todo tipo de superficies de hierro (verjas, radiadores, electrodomésticos) incluso cuando estén oxidadas.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.