

FICHA TECNICAEdición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002**1. Producto: *SPORT FRONTON*****Cód. A0 179 G897**

Pintura para la protección y decoración de las paredes de frontones.

- * **Máxima adherencia.**
- * **Gran resistencia al impacto.**
- * **Lavable.**
- * **Impermeabilizante.**
- * **Alta resistencia a la intemperie.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímeros vinílicos.
- * Acabado: Ligeramente satinado.
- * Color: Verde Frontón.
- * Rendimiento: 7-12 m²/lt. y mano, según rugosidad de la superficie.
- * Densidad: 1,31 ± 0,03 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 41 ± 1%.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa
- * Fuera de polvo: 30 min.
- * Secado: 1 hora.
- * Repintado: 3 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Aunque SPORT FRONTON se puede aplicar directamente sobre superficies de cemento, recomendamos la aplicación previa de FONDO FIJADOR de Valentine.

Si la superficie es recién acabada y/o muy lisa, es conveniente hacer un tratamiento previo con LIQUIDO NEUTRALIZANTE PARA CEMENTO, a fin de asegurar la adherencia. Enjuagar bien con agua y dejar secar. Si la pared del frontón tiene manchas de humedades o eflorescencias, o bien queda por debajo del nivel del suelo, es necesario aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine, como preparación.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, se aplicará una sola mano a viscosidad de suministro, previo lavado del sustrato. Si está en mal estado, se eliminará por chorro de agua u otros medios y se corregirán defectos. A continuación proceder como si fuera superficie nueva.

En situaciones distintas a las descritas, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: **SPORT FRONTON**

Cód. A0 179 G897

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Aplicar a brocha o rodillo, diluyendo la primera mano con un 10-15% de agua, si es directamente sobre enlucido o enfoscado o tal cual si es sobre FONDO FIJADOR al agua. La segunda mano se aplica a viscosidad de suministro. La temperatura debe ser, como mínimo 3°C superior al punto de rocío, y nunca inferior a 5°C. Evitar días lluviosos.
- * Los espesores de cada mano deben ser de 40-50 micras. Si son mayores o menores pueden cambiar las características del producto.
- * Limpiar los útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt.- 4 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Ninguna.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Producto especialmente diseñado para pintar frontones. De larga duración y mínima fatiga visual del jugador.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.