Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición : Abril 2005
Sustituye la de fecha : Junio 2003

1. Producto: *SPORT PISCINAS AL DISOLVENTE* Cód. E4 133. . . .

Pintura para la protección y decoración de las superficies sumergidas de las piscinas.

* **Máxima impermeabilidad.**
* **Perfecta adherencia.**
* **Colores sólidos.**
* **No resbaladizo.**
* **Gran resistencia al cloro y a los productos químicos para tratamiento de aguas en piscinas.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Clorocaucho.
* Acabado: Mate.
* Color: Azul Bebé 0605, Azul Intenso 0607 y Blanco 0501.
* Rendimiento: 10-12 m2/lt. y mano según rugosidad de la superficie.
* Densidad: 1,40 ± 0,04 kg/lt.
* Volumen de sólidos: 39 ± 1%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa
* Fuera de polvo: 20 min.
* Secado: 1-2 horas.
* Repintado: 12 horas.

3. Preparación de las superficies:

Importante: La adherencia del SPORT PISCINAS depende, entre otras cosas, de la impermeabilidad de las paredes al agua de lluvia o riegos del terreno circundante, la cual no debe penetrar en la obra alcanzando la capa de pintura ya que puede provocar ampollas y desprendimiento de la misma.

3.1. Superficies nuevas:

En piscinas nuevas de hormigón, éste debe estar completamente fraguado y seco. Antes de pintar, tratar el salitre y las eflorescencias de la superficie con una solución de ácido diluido (SALFUMAN), enjuagar a fondo y dejar secar. Si la superficie fuera demasiado lisa, el tratamiento será similar, tomando las debidas precauciones en cuanto a equipo de protección y útiles de trabajo, dejándolo actuar durante 10-15 minutos. Enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar.

3.2. Repintado:

Si se advierte la presencia de mohos o deposiciones calcáreas, eliminarlos con algún producto a base de fosfato trisódico o lejía de hipoclorito. Lavar bien y dejar secar.
Si la piscina tiene pintura vieja en buen estado, hacer una prueba pintando un pequeño trozo, y si transcurridos de 30 a 45 minutos no se forman ampollas, puede pintarse el resto. Si la pintura vieja no está en buenas condiciones, debe eliminarse por completo, limpiar bien la superficie y proceder como si fuera superficie nueva.

Para otros materiales u otros usos consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: ***SPORT PISCINAS AL DISOLVENTE*** **Cód. E4 133 . . . .**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

* Aplicar a brocha o rodillo una primera mano, previa dilución con un 10% de DISOLVENTE PARA PISCINAS. La segunda mano se aplica sin dilución.

* No aplicar a pleno sol o con las paredes recalentadas. La temperatura ambiente debe estar entre los 10 y 30ºC. Una vez pintada la superficie de la piscina, ésta no debe llenarse de agua hasta transcurridos 8 días. Temperaturas superiores a 20ºC pueden acortar sensiblemente este tiempo. No sobrepasar la temperatura límite indicada.

* Los espesores de cada mano deben ser de 30-40 micras. Si son mayores o menores pueden cambiar las características del producto.

* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA PISCINAS o UNIVERSAL.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.

Precauciones: Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Contiene: Xileno (mezcla de isómeros).

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Especial para piscinas de hormigón. Otras situaciones consultar con su proveedor.
No llenar la piscina hasta transcurridos 8 días del pintado.

Los botes que no vayan identificados con la etiqueta NUEVA FORMULA ACABADO MATE tienen un acabado SATINADO. Ambas son compatibles pero no deben mezclarse.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.