Valentine

GRUPO CIN

FICHA TÉCNICA

7C-137 CROMOXIN

Imprimación alquídica

Fecha de revisión: Mayo 2007

- **Imprimación alquídica convencional.**
- **Antioxidante de uso general sin pigmentos tóxicos.**
- **Alto poder anticorrosivo.**
- **Excelente aplicabilidad.**
- **Pigmentada con fosfato de zinc y óxido de hierro.**

Usos Típicos

Antioxidante en sistemas de pintado convencionales para superficies expuestas a ambientes de moderada agresividad.
Capa de repintado sobre imprimaciones de minio de plomo reforzando su efecto anticorrosivo.

Sistemas de pintado

Acabados: Pinturas y esmaltes sintéticos en general.

Preparación de la superficie

St-3 (SIS-05.59.00)

Observaciones

No es recomendable su uso en atmósferas industriales agresivas ni en inmersión.

Condiciones de Aplicación

Temperatura	ºC:	5 - 45
Humedad relativa	%:	0 - 85

Equipos de Aplicación

Pistola convencional

Orificio boquilla	Pulgadas	0,046 – 0,055
Presión Aire	Kg/cm^2	3,1 – 4,2
Presión Pintura	Kg/cm^2	0,7 – 1,4
Dilución	%	0 - 10

Airless

Orificio Boquilla	Pulgadas	0,015 - 0,019
Relación de compresión		30:1
Presión de trabajo	Kg/cm^2	150 - 170
Dilución	%	0 - 5

b) El valor de COV´s arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42CE.

Datos Físicos

Acabado.....	Semimate
Color.....	Rojo oxido y gris
Superficie.....	Acero
Componentes.....	1
Curado.....	Por evaporación de disolventes y reacción con el oxígeno del aire
Sólidos en volumen.....	57,8% (ISO 3233) (a)
Película Seca.....	35 µm
Número de capas.....	1
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).....	Alto (25,00 – 50, 00%) Valor límite de la UE para el producto (cat. A/j): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV 430 g/l. La reducción de COV's contribuye a la mejora del medio ambiente. b)
Rendimiento teórico.....	16,5 m²/l para 35 µm
Rendimiento práctico.....	Considérense las perdidas por aplicación, irregularidades en la superficie, etc.
Aplicación.....	Pistola convencional, airless, brocha y rodillo
Tiempo de secado a 20°C y a 35 µm:	
Al tacto.....	1 hora
Total.....	6 horas
Repintado.....	Min. 16 horas Max. Ilimitado
Peso específico.....	1,35 g/ml (*)
Disolvente.....	7Q-847 (CP-10)
Disolvente de limpieza.....	7Q-847 (CP-10)
Punto de inflamación.(Copa cerrada)	
Producto.....	30ºC
Disolvente.....	33ºC (7Q-847.0000)
Disolvente de limpieza	33ºC (7Q-847.0000)
Envasado:.....	Envases de 20 y 4 litros
Peso de envío.....	27 y 5,5 Kg. Aprox.
Almacenamiento.....	1 año desde la fecha de envío, almacenada en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40ºC.

(a).- a).- Los sólidos en volumen se miden de acuerdo con ISO 3233. Pequeñas variaciones ±3% pueden ocurrir debido al color y variaciones en el método.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Barnices Valentine. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Barnices Valentine será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

C/ Provenza 12 · 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 34 93 565 66 00 · Fax: 34 93 575 33 60 · URL-http://www.valentine.es · email-valentine@valentine.es

7C-137 CROMOXIN

Imprimación alquídica

Fecha de revisión: Mayo 2007

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la Ficha de Seguridad.**

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Barnices Valentine. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Barnices Valentine será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.
.

C/ Provenza 12 · 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 34 93 565 66 00 · Fax: 34 93 575 33 60 · URL-http://www.valentine.es · email-valentine@valentine.es