

7A-950 CROMACRIL W

Fijativo acrílico en base agua

Fecha de revisión: Agosto 2005

- Evite la alteración de color de la superficie al aplicar el barniz “antigriffitti”.
- Consolidante de las superficies previa aplicación del barniz “antigriffitti”.

Usos Típicos

Fijativo para hormigón, piedra natural y artificial, ladrillos, etc... sellando la porosidad del soporte y manteniendo su tonalidad de color inicial.

Sistemas de Pintado

Una vez aplicado el CROMACRIL W, aplicar el barniz “antigriffitti” Cromoglas Varnish Gloss diluido al 5 – 10%. Asegurar que la superficie quedó totalmente sellada, de lo contrario podrán aparecer manchas blanquecinas.

Aplicar una segunda mano de Cromoglas Varnish en cualquiera de sus acabados.

Condiciones de Aplicación

Temperatura °C: 5 - 40
 Humedad relativa %: 0 - 85

Equipos de Aplicación

Pistola Convencional

Orificio Boquilla	Pulgadas	0,055 – 0,070
Presión aire	Kg /cm ²	1,4 – 3,1
Presión pintura	Kg/cm ²	0,7 – 1,7
Dilución	%	0 – 5

Pistola Airless

Orificio Boquilla	Pulgadas	0,013 – 0,015
Relación de compresión		30 : 1
Presión de trabajo	Kg/cm ²	80 - 100
Dilución	%	0 - 7

Datos Físicos

Acabado.....	Satinado
Color.....	Incoloro
Superficie.....	Hormigón y mampostería
Componentes.....	1
Curado.....	Evaporación del agua
Sólidos en volumen.....	18,9 %
Película Seca.....	25 micras
Número de capas.....	1
Compuestos Orgánicos	
Volátiles (COV).....	Mínimo (0,00 – 0,29%)
Rendimiento teórico.....	7,6 m ² /L a 25 micras
Rendimiento práctico.....	Considérense las pérdidas por aplicación, irregularidades en la superficie, etc.
Aplicación.....	Pulverización airless y convencional, brocha y rodillo
Tiempo de secado a 20°C a 25 micras	
Al tacto.....	30 minutos
Total.....	6 horas
Repintado.....	Min. 6 horas Max. Ilimitado (*)
Peso específico.....	1,020 g/ml
Diluyente.....	Agua
Diluyente de limpieza.....	Agua
Punto de inflamación.(Copa cerrada)	
Producto.....	No inflamable
Diluyente.....	No inflamable
Diluyente de limpieza	No inflamable
Envasado:.....	Envases de 4 L
Peso de envío.....	4,5 aprox.
Almacenamiento.....	1 año desde la fecha de envío, almacenada en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40°C.

(*).- Cuando se repinta con el Cromoglas Varnish, el tiempo mínimo de repintado es de 24 horas.

7A-950 CROMACRIL W

Fijativo acrílico en base agua

Fecha de revisión: Agosto 2005

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la Ficha de Seguridad.**