Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es
www.quilosa.com

# INFORMACIÓN TECNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 2. Octubre 2004

# UNIFIX L-710

## DESCRIPCION:

Adhesivo basado en una dispersión acuosa, de copolímeros acrílicos especialmente modificados.

## APLICACIONES:

Adhesivo unilateral especialmente adecuado para el pegado de Pavimentos plásticos (SINTASOL, SAIPOLAM, SUPERFLEX, etc.), y la colocación de moquetas.

**Unifix L-710** es un adhesivo que debe aplicarse a una sola cara con espátula dentada.

El adhesivo debe aplicarse sobre superficies debidamente preparadas. Deben ser firmes y estar secas y limpias (exentas de polvo, grasa o ceras). Si es necesario, deben prepararse antes con BRICOFIX PASTA NIVELADORA.

Dada la consistencia cremosa del adhesivo, permite una aplicación cómoda y sencilla, obteniéndose una buena y uniforme humectación.

Una vez aplicado el producto sobre la superficie base, dejar transcurrir un tiempo de espera (aproximadamente 10 minutos) hasta que la capa adhesiva se encuentre en condiciones óptimas para colocar el pavimento. Esto se puede comprobar en el momento en que el adhesivo cambie su color blanquecino por el incoloro.

El tiempo máximo para la colocación del revestimiento es de 30 a 45 minutos.

Es importante, para obtener una buena adherencia, que el dorso del revestimiento esté bien humectado. Si la capa de adhesivo estuviera excesivamente seca, podrían producirse uniones defectuosas.

Colocar el pavimento y aplicar una presión lo mas fuerte y uniforme posible en toda la superficie mediante un rodillo o martillo convenientemente protegido, en especial sobre las juntas o extremos asegurándose de que existe un buen alisado y la completa ausencia de bolsas.

El pavimento colocado puede pisarse inmediatamente pero no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

El fraguado del adhesivo se inicia en el momento de su aplicación y va progresando, alcanzándose los máximos valore de resistencia cuando haya transcurrido un mes aproximadamente desde la realización del pegado.

Para conseguir un resultado óptimo debe evitarse la aplicación a temperaturas inferiores, a los 10 – 15ºC y se recomienda ambientar el material del revestimiento a la temperatura de aplicación con anterioridad a su uso.

## CARACTERISTICAS TECNICAS:

| | |
|---|---|
| Color: | Beige claro. |
| Valor pH: | 6 – 6,5 |
| Viscosidad: | Viscosímetro Brookfield RVT.<br>Aguja 6 a 20 rpm. y 23ºC<br>25 – 35 Pa.s. |
| Tiempo de aireación: | De 5 a 15 minutos. |
| Tiempo útil de trabajo: | Se dispondrá de un tiempo útil de 45 minutos para la colocación del material.<br><br>Tanto el tiempo de aireación como el tiempo útil de trabajo, varían según la temperatura, humedad ambiente y absorción del suelo. |

## RENDIMIENTO:

Elevado, variable según el tipo de pavimento y soporte, aproximadamente: 350 gr/m$^2$.

## DILUYENTE:

Agua

## ALMACENAMIENTO:

1 año en envases de origen herméticamente cerrados con temperaturas entre 10 y 30ºC.

## PRESENTACION:

| | |
|---|---|
| Bote | 1 kg. |
| Garrafa | 6 kgs. |
| Garrafa | 30 kgs. |

## LIMPIEZA:

Los utensilios pueden limpiarse simplemente con agua templada antes de secar por completo el adhesivo y con ayuda de un disolvente orgánico (Tolueno) el producto seco.
Para este trabajo *ES IMPRESCINDIBLE EL USO DE MASCARILLA*.

**SEGURIDAD E HIGIENE:**

- Producto inflamable.
- Protéjase de fuentes de ignición.
- No respirar los vapores.
- No tirar los residuos por el desagüe.

*Para más información solicite hoja de seguridad del producto.*

**NOTA:**
**Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)**