



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Diciembre 1997

PRIMER C-27

DESCRIPCIÓN:

Imprimación para selladores de silicona ORBASIL y SINTEX MS, sobre sustratos porosos y no porosos.

APLICACIONES:

PRIMER C-27 está especialmente desarrollado para ser aplicado sobre materiales *POROSOS* (cemento, ladrillo, madera, etc.) y *NO POROSOS* (ciertos metales y plásticos), en los que se requiera una perfecta adherencia de los selladores.

PRIMER C-27 puede, también utilizarse como imprimación y protector de corrosión de sustratos metálicos.

Nota: PRIMER C-27 no debe aplicarse sobre hormigón recién puesto, pues su alcalinidad puede ser excesiva, ni sobre materiales húmedos, pues puede cristalizar.

PROPIEDADES:

PRIMER C-27 adhiere perfectamente a las caras interiores de la junta constituyendo un puente de unión para los selladores.

INDICACIONES DE USO:

Tratamiento de la junta:

Las superficies deberán estar secas y firmes, y libres de polvo, lodo, aceite, grasa, etc. Se recomienda una limpieza mecánica y soplado con aire exento de aceite para sanear la junta y quitar el polvo y lodo, y una limpieza con disolvente no graso para quitar las grasas y aceites.

Técnica de trabajo:

Aplicar, preferiblemente a brocha, una capa fina y continua sobre las paredes de la junta previamente tratadas, dejando secar aproximadamente una hora antes de aplicar el sellador.

Nota: En el caso de sustratos muy absorbentes es aconsejable repetir la aplicación de primer hasta que pueda verse claramente.

Tiempo de secado:

Aproximadamente una hora a 23° C.

Rendimiento:

Aproximadamente 5-10 gramos por metro lineal para una junta de 10 x 10 mm.

LIMPIEZA:

Los útiles pueden limpiarse inmediatamente después de su uso con un disolvente tipo White Spirit.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Incoloro
Contenido en sólidos:	40%
Punto de Inflamación (DIN 51755):	-18° C.
Disolvente:	Acetona

ALMACENAMIENTO:

Al menos 12 meses en su envase sin abrir, en local fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

Botellas 950 ml.

SEGURIDAD E HIGIENE:

PRIMER C-27 es inflamable. No fumar ni usar llama desprotegida durante su aplicación. La zona de trabajo deberá estar bien ventilada.

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si cayera en los ojos deberán lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)