

FICHA TÉCNICA HARGUM > terrazas y fachadas

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico de apariencia brillante basado en una emulsión acrílica retilucible por rayos solares; adecuado para la impermeabilización de azoteas, cubiertas, tejados, etc., sometidos a condiciones climatológicas severas. Cuando seca se transforma en una hoja de caucho perfectamente impermeable al agua, y muy elástica incluso sometida a temperaturas de 15°C. Presenta las siguientes características:

- **Adherencia a una amplia variedad de sustratos.**
- **Excelente durabilidad.**
- **Su composición está exenta de productos asfálticos o bituminosos.**

USO RECOMENDADO

Adecuado para el pintado de superficies transitables en EXTERIORES-INTERIORES, posee una gran resistencia y proporción perfecta estañidad. Para obtener las máximas prestaciones es adecuado formar un sandwich con dos manos de revestimiento elástico entre los que se inserta un textil de vidrio o poliéster. Igualmente se utiliza para la renovación de antiguas impermeabilizaciones asfálticas o bituminosas.

COMPOSICIÓN

LIGANTE: Copolímero acrílico retilucible por rayos solares.

PIGMENTOS Y EXTENDIDORES: Pigmento según color, sulfato bórico y silicato magnésico.

ADITIVOS: Espesantes, humectantes, coalescentes desaireantes y conservantes.

DILUYENTE: Agua.

MEFARMACIÓN TÉCNICA

Color según carta.

Aspecto brillo-sedoso. Brillo (oc. 85°) 14 ± 2.

Viscosidad (husillo 6/20 f.r.m) 195 ± 10 poises.

Densidad 1,25 ± 0,005 Kg/litro.

Elongación a rotura (23°C) 320%

Sólidos en volumen 47,65%.

Rendimiento teórico (x mano) 0,5 m²/litro según superficie.

Secado (a 20°C, h=60%) 6-8 horas.

Repinando (2ª capa) 18-24 horas.

Transitable 2-3 días.

DATOS DE APLICACIÓN

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

Modo de aplicación: brocha, rodillo o pistola airless.

Diluyente: AGUA.

Proporción de dilución 0-5% máximo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

· La superficie debe estar seca y limpia de sales o cualquier otro contaminante. Sobre pinturas viejas se verificará el estado de las mismas y se procederá a su saneamiento si ello fuera necesario.

· En superficies muy pulidas, lijarse para abrir el poro.

· Sobre paramentos irregulares, masillar con plaste los defectos del soporte.

· En superficies con moño, tratar previamente con tungüicia.

· Sobresportes harinosos se aconseja la aplicación de un fijador acrílico NIERCILL (diluido 3 p.agua x 1p.Niercill), previo a la aplicación de la pintura.

· Sobre rasilla catalana se aconseja un cepillado mecánico previo de toda superficie.

CONDICIONES DURANTE LA APLICACIÓN

No aplicar con temperatura ambiente inferior a + 5°C o si hay riesgo de heladas antes del secado completo, igualmente se debe evitar su aplicación sobre un soporte caliente (máximo 45°C).

No se debe iniciar el proceso de aplicación con tiempo inestable antes del secado completo.

FORMATO DE SUMINISTRO

Cubo plástico de 750 ml, 4 litros y 15 litros.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

12 meses sin aumento de viscosidad en envase original perfectamente cerrado.

El envase debe mantenerse al abrigo de temperaturas extremas, inferiores a 0°C y superiores a 35°C. Es aconsejable para su conservación, evitar añadir agua a la pintura que no se vaya a utilizar en breve tiempo.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Producto no inflamable. No requiere etiquetado de peligrosidad según la normativa vigente.

HARGUM

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES

MÁS DE 20 AÑOS IMPERMEABILIZANDO

HARGUM

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES

MÁS DE 20 AÑOS IMPERMEABILIZANDO



Distribuidor autorizado:

la nieve
P I N T U R A S

la nieve
P I N T U R A S

Gran resistencia y flexibilidad que garantiza la perfecta impermeabilización de terrazas y fachadas