

CE



Hdros.
Cerámica Sampedro
s.a.

Avda. Entrena 38 · 26140 Lardero (La Rioja) España



Año de marcado 06		EN 771 -1	
		Designación comercial	Acustiblock®
		<p>Bloque de arcilla cocida, con perforación horizontal, no visto, Categoría II, tipo LD, Dimensiones (400,130,200) mm para uso en muros no resistentes, con exigencias térmicas, acústicas y resistencia frente al fuego.</p> <p>Clasificación según EN 1996 -1 -1: Grupo3 - Uso no estructural</p>	
Dimensiones (mm)	400 x 130 x 200		
Tolerancias	T1		
Recorrido	R1		
Planeidad (mm)	4		
Paralelismo	-		A falta de método de ensayo
Espesor Mínimo Tabiques Exteriores (mm)	5		
Espesor Mínimo Tabiques Interiores (mm)	5		
Resistencia a Compresión (N/mm ²)	5		Esfuerzo a compresión perpendicular a la tabla Refrentado por mortero
Categoría	II		
Estabilidad Dimensional	NPD		Prestación no determinada
Contenido en Sales Solubles Activas	NPD(S0)		Prestación no determinada
Reacción al Fuego	Euroclase A1		Contenido en materia orgánica < 1% en volumen
Densidad Aparente (Kg/m ³)	900 Kg/m ³ ±10%		
Densidad Absoluta (Kg/m ³)	1725 Kg/m ³ ± 10%		
% Huecos	<50%		
Conductividad Termica Equivalente (W/mK)	0,21		Según UNE - EN 1745 (valor basado en tabla)
Coeficiente de Difusión al Vapor de Agua	5 /10		Tabulado según EN 1745
Resistencia al Hielo/Deshielo	F0		No destinado a ser expuesto