







Avda. E	intrena 3	38 · 2	26140 L	ardero	(La	Rioja) Espai	ña
---------	-----------	--------	---------	--------	-----	-------	---------	----

Año de marcado 06	E1	N 771 -1	0099/CPD/A73/0019				
	Designac	ión comercial	Termoarcilla [®] de 29				
	Bloque aligerado de arcilla cocida, con perforación vertical, sistema machihembrado, no visto, Categoría I, tipo LD, Dimensiones (300,290,190) mm para uso estructural,con exigencias térmicas, acústicas y resistencia frente al fuego.						
Clasificación según EN 1996 -1 -1: Grupo2 b - Uso e							
Dimensiones (mm)		300 x 290 x 1	90				
-							

	exigencias térmicas, acústicas y resistencia frente al fuego.			
300	Clasificac	ión según EN 1996 -1	-1: Grupo2 b - Uso estructural	
Dimensiones (mm)		300 x 290 x 190		
Tolerancias (mm)		8		
Recorrido		R1		
Planeidad (mm)		6		
Paralelismo		-	A falta de método de ensayo	
Espesor Mínimo Tabiques Exteriores (mm)		8		
Espesor Mínimo Tabiques Interiores (mm)		5		
Resistencia a Compresión (N/mm²)		12,5	Refrentado por mortero	
Categoría		I	 Esfuerzo ⊥ a las caras de apo Aplicable a piezas especiales 	
Expansión por humedad mm/m		0,20		
Contenido en Sales Solubles Activas		NPD(S0)	Prestación no determinada	
Reacción al Fuego		Euroclase A1	Contenido en materia orgánica < 1% en volumen	
Densidad Aparente (Kg/m ₃)		782 Kg/m³±10%		
Densidad Absoluta (Kg/m³)		1725 Kg/m³±10%		
% Huecos		<58%		
Conductividad Termica Equivalente (W/mK)		0,27	Según UNE - EN 1745 (valor basado en tabla)	
Coeficiente de Difusión al Vapor de Agua		5 /10	Tabulado según UNE- EN 174	
Resistencia al Hielo/Deshielo		F0	No destinado a ser expuesto	