

CE



Hdros.
Cerámica Sampedro
s.a.

Avda. Entrena 38 · 26140 Lardero (La Rioja) España



| | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| Año de marcado 06 | | EN 771 -1 | |
| | | Designación comercial | Hueco Doble |
| | | <p>Ladrillo hueco de arcilla cocida, con perforación horizontal, no visto, Categoría II, tipo LD, Dimensiones (245,88,110)mm para uso en muros no resistentes, con exigencias térmicas, acústicas y resistencia frente al fuego.</p> <p>Clasificación según EN 1996 -1 -1: Grupo3 - Uso no estructural</p> | |
| Dimensiones (mm) | 245 x 88 x110 | | |
| Tolerancias | T1 | | |
| Recorrido | R1 | | |
| Planeidad (mm) | 5 | | |
| Paralelismo | - | | A falta de método de ensayo |
| Espesor Mínimo Tabiques Exteriores (mm) | 5 | | |
| Espesor Mínimo Tabiques Interiores (mm) | 3 | | |
| Resistencia a Compresión (N/mm ²) | 2,5 | | Esfuerzo a compresión perpendicular al canto Refrentado por mortero |
| Categoría | II | | |
| Estabilidad Dimensional | NPD | | Prestación no determinada |
| Contenido en Sales Solubles Activas | NPD (S0) | | Prestación no determinada |
| Reacción al Fuego | Euroclase A1 | | Contenido en materia orgánica < 1% en volumen |
| Densidad Aparente (Kg/m ³) | 735 Kg/m ³ ± 10% | | |
| Densidad Absoluta (Kg/m ³) | 1725 Kg/m ³ ± 10% | | |
| % Huecos | <70% | | |
| Conductividad Termica Equivalente (W/mK) | 0,23 | | Según UNE - EN 1745 (valor basado en tabla) |
| Coeficiente de Difusión al Vapor de Agua | 5 /10 | | Tabulado según UNE - EN 1745 |
| Resistencia al Hielo/Deshielo | F0 | | No destinado a ser expuesto |