

CE



Hdros.
Cerámica Sampedro
s.a.

Avda. Entrena 38 · 26140 Lardero (La Rioja) España



Año de marcado 06		EN 771 -1	
		Designación comercial	Rasilla de 25
		<p>Ladrillo hueco de arcilla cocida, con perforación horizontal, no visto, Categoría II, tipo LD, Dimensiones (245,30,120)mm para uso en muros no resistentes, con exigencias térmicas, acústicas y resistencia frente al fuego.</p> <p>Clasificación según EN 1996 -1 -1: Grupo3 - Uso no estructural</p>	
Dimensiones (mm)	245 x 30 x120		
Tolerancias	T1		
Recorrido	R1		
Planeidad (mm)	5		
Paralelismo	-		A falta de método de ensayo
Espesor Mínimo Tabiques Exteriores (mm)	5		
Espesor Mínimo Tabiques Interiores (mm)	3		
Resistencia a Compresión (N/mm ²)	1		Esfuerzo a compresión perpendicular al canto Refrentado por mortero
Categoría	II		
Estabilidad Dimensional	NPD		Prestación no determinada
Contenido en Sales Solubles Activas	NPD(S0)		Prestación no determinada
Reacción al Fuego	Euroclase A1		Contenido en materia orgánica < 1% en volumen
Densidad Aparente (Kg/m ³)	1000Kg/m ³ ± 10%		
Densidad Absoluta (Kg/m ³)	1725Kg/m ³ ± 10%		
% Huecos	<45%		
Conductividad Termica Equivalente (W/mK)	0,22		Según UNE - EN 1745 (valor basado en tabla)
Coeficiente de Difusión al Vapor de Agua	5 /10		Tabulado según UNE - EN 1745
Resistencia al Hielo/Deshielo	F0		No destinado a ser expuesto