BASF
The Chemical Company

DELTA FIX

FT 9.2.11

Banda autoadhesiva para estanqueización de solapes en láminas drenantes.

Campo de aplicación
DELTA FIX se emplea en el sellado de solapes entre láminas drenantes.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Propiedades
- **Plasticidad permanente.**
- **Buen comportamiento frente al envejecimiento.**
- **Aplicación en frío, sin necesidad de aporte de calor.**

Base del material
Sellador preformado basado en caucho-butilo en crudo.

Modo de utilización
(a) Soporte: El soporte debe estar seco, limpio de polvo, aceites, grasas y toda suciedad. No es necesario el uso de imprimación sobre la lámina drenante de HDPE.

(b) Aplicación: Cortar DELTA FIX en la longitud deseada. Aplicar sobre la lámina drenante inferior y presionar ligeramente. Se recomienda retirar el papel protector sólo después de haber realizado la aplicación sobre uno de los soportes. Tras haber unido ambas superficies puede procederse a fijar el conjunto mecánicamente.

Presentación
Rollos de 30 m de longitud y 4 cm de anchura. Color negro.

Almacenaje
Se conserva aproximadamente 24 meses en lugar fresco y seco y en sus envases originales cerrados.

Manipulación y transporte
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Debe tenerse en cuenta
- No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a +10ºC ni superiores a +25ºC.
- No emplear en caso de agresión química extrema.

Datos Técnicos

Características	Unidades	Valores
Densidad:	g/cm^3	aprox. 1,53
Extracto seco:	%	100
Cenizas:	%	49,5
Disolventes:	-	exento
Penetración:	1/10 mm	70 - 80
Temperatura de aplicación (soporte y material):	ºC	de +10 a +25
Resistencia a la temperatura en servicio:	ºC	de -40 a +80
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados.		

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
Edición 02/10/2006 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

BASF Construction Chemicals España, S.A.
Basters, 15
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es