BASF
The Chemical Company

UNIVERSAL BOND

FT 6.9.06

Adhesivo monocomponente para la colocación de juntas hidroexpansivas.

Campo de aplicación
Adhesivo de contacto con una gran variedad de aplicaciones en la industria de la construcción:

- Pegado de plásticos estratificados , paneles acústicos , madera, etc...
- Pegado de contraplacado, cantos, plásticos, materiales, etc...
- Pegado de caucho, plásticos, materiales de embalaje , metales, etc...

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Propiedades
- **Alta calidad.**
- **Adhesivo de contacto de uso general**
- **Monocomponente**

Base del material
Caucho de policloropreno, resinas sintéticas y estabilizantes. Disolventes aromáticos, alifáticos y cetónicos.

Modo de utilización
(a) Soporte: Las superficies unir deben estar limpias y secas.

(b) Mezcla: Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo, con la ayuda de una llana dentada, espátula o pincel, en cada superficie.

En caso de que la superficie sea muy absorbente, se aconseja repetir la operación pasados 20 minutos.
Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tacto, normalmente de 10 a 15 minutos.

Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas.

Asegurarse de la total ausencia de bolsas de aire.

Después del secado se dispone de un tiempo abierto de 30 minutos para realizar la unión.

El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

Limpieza de herramientas y útiles de trabajo
En estado fresco puede limpiarse con PREPARACIÓN BETTOR UNIVERSAL. En el caso de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente.

Consumo
De 3 a 4 m^2 por litro de mezcla fluida.

Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del soporte, de la técnica de aplicación y de las condiciones particulares de cada obra. Para determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.

Presentación
Latas de 1 kg.

Almacenaje
Conservar el producto en un lugar seco y protegido, a temperaturas entre +15ºC y +25ºC.

Es preferible conservar los envases en un lugar con calefacción durante el invierno y en un lugar fresco durante el verano.

Aplicar el producto durante los 12 meses siguientes a la fecha de producción del lote.

Manipulación y transporte
Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Datos Técnicos

Características	Unidades	Valores
Color :	-	amarillo
Viscosidad:	cps	aprox.2300
Densidad:	g/m^3	0,83
Resistencia a temperaturas:	ºC	+70
Inflamabilidad:	-	adhesivo inflamable
Temperatura de inflamabilidad	ºC	inferior a 0
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.		

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
Edición 22/01/2008 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es