BASF
The Chemical Company

MASTERTOP F11

0,4 – 0,8 mm y 0,7 – 1,2 mm

FT 3.4.2.03

Áridos de cuarzo coloreados para la confección de pavimentos decorativos con resina epoxi.

Campo de aplicación
- MASTERTOP F11 0,4 – 0,8 mm es utilizado en la confección de pavimentos decorativos en combinación con resinas epoxi incoloras para los sistemas multicapa MASTERTOP 1221 Polykit y 1721 Polykit.
- MASTERTOP F11 0,7 - 1,2 mm es utilizado en la confección de pavimentos decorativos en combinación con resinas epoxi incoloras para los sistemas tipo mortero MASTERTOP 1250 Polykit.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Base del material
Partículas de cuarzo coloreadas con resina.

Modo de utilización
Los áridos de MASTERTOP F11 0,4 – 0,8 mm se incorporan mediante espolvoreo sobre la capa base de los sistemas MASTERTOP 1221 Polykit y MASTERTOP 1721 Polykit.
Los áridos de MASTERTOP F11 0,7 – 1,2 mm se mezclan con la resina epoxi de los sistemas MASTERTOP 1250 Polykit.
Para mayor información sobre este apartado, ver Hoja de Sistema y Ficha Técnica de cada uno de estos sistemas.

Consumo
MASTERTOP F11 0,4 – 0,8 mm: de 3 a 5 kg/m^2, en función del espesor de la capa base de resina sobre la que se espolvorea.
MASTERTOP F11 0,7 – 1,2 mm: de 8 a 10 kg/m^2, en función del espesor requerido para la capa de mortero.
Para obtener morteros impermeables y textura superficial cerrada, utilizar en el proceso de mezcla un 80% de MASTERTOP F11 0,4 – 0,8 mm y un 20% de MASTERTOP F11 0,7 – 1,2 mm.

Manipulación y transporte
Consultar etiqueta y hoja de seguridad del producto.

Presentación
MASTERTOP F11 0,4 – 0,8 mm y
MASTERTOP F11 0,7 -1,2 mm se suministran en sacos de 25 kg.
MASTERTOP F11, en ambas granulometrías, se presenta en 10 mezclas de colores estándar.
Ver catálogo para denominación y gama de estos colores.

Condiciones de almacenamiento / Tiempo de conservación
Los áridos MASTERTOP F11 se conservan hasta 24 meses correctamente almacenados en sus envases originales cerrados, en lugar seco y protegidos de la intemperie.

Datos Técnicos

Densidad (aparente):	Aprox. 1,5 kg/m^3
Dureza (Mohs):	7
Componentes químicos:	SiO_2 - 99,6%

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición 11/08/2006 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

BASF Construction Chemicals España, S.A.
Basters, 15
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es