BASF
The Chemical Company

GROUT FILLER

FT 2.8.07

Relleno calibrado para mezclar con grouts cementosos.

Campo de aplicación
- Árido silíceo de granulometría controlada, apto para ser mezclado con grouts cementosos.
- Relleno calibrado para obtener:
- BETTOGROUT 150,
- En espesores superiores a 50 mm: KANAGROUT, MASTERFLOW 928 y MASTERFLOW AR.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Propiedades
- **Granulometría controlada.**
- **Químicamente inerte.**
- **Árido redondeado.**
- **Altas resistencias mecánicas.**

Base del material
Árido silíceo.

Modo de utilización
(a) Mezcla con BETTOGROUT 50 (ver Ficha Técnica núm. 2.3.01). Para el mezclado de BETTOGROUT 150 deberán disponerse en una hormigonera las 2/3 partes del agua prevista (5,4 litros/conjunto 75 kg) y el GROUT FILLER (25 kg).

Añadir el BETTOGROUT 50 (50 kg) poco a poco junto con el resto del agua (2,6 litros/conjunto de 75 kg) y mezclar hasta obtener un mortero fluido y sin grumos.

(b) Mezcla con MASTERFLOW 928, MASTERFLOW AR o KANAGROUT para espesores superiores a 50 mm (ver Fichas Técnicas núms. 2.3.04, 2.3.13, 2.7.12 respectivamente). Para el mezclado debera disponerse en una hormigonera las 2/3 partes del agua prevista y el GROUT FILLER (25 kg). Añadir el mortero (50 kg) poco a poco junto con el resto del agua y mezclar hasta obtener un mortero fluido y sin grumos.
Dar un tiempo de maduración de aproximadamente 5 minutos tras los cuales remezclar brevemente.

Manipulación y transporte
Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.
Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

(c) Mezcla con GROUTS: Para el mezclado con GROUTS se recomienda realizar ensayos de resistencia para poder determinar las relaciones de A/C y de GROUT FILLER, para la correcta homogenización de la mezcla se recomienda el empleo de hormigonera y la adición del agua repartida como se indica en los casos anteriores.

Limpieza de herramientas y útiles de trabajo
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente.

Consumo
- BETTOGROUT 150:
- 2 Sacos de 25 Kg. de BETTOGROUT 50 y
- 1 saco de 25 Kg. de GROUT FILLER.

- **MASTERFLOW 928 en espesores superiores a 50 mm**:
- 2 Sacos de 25 Kg. de MASTERFLOW 928 y
- 1 saco de 25 Kg. de GROUT FILLER.

- **MASTERFLOW AR en espesores superiores a 50 mm**:
- 2 Sacos de 25 Kg. de MASTERFLOW AR y
- 1 saco de 25 Kg. de GROUT FILLER.

- **KANAGROUT en espesores superiores a 50 mm**:
- 2 Sacos de 25 Kg. de KANAGROUT y
- 1 saco de 25 Kg. de GROUT FILLER.

Presentación
GROUT FILLER se suministra en sacos de 25 kg.

Almacenaje
Almacenar el producto en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar seco y protegido contra la humedad.

Almacenado correctamente GROUT FILLER se conserva indefinidamente.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Debe tenerse en cuenta

- Nunca añadir más agua al mortero que haya perdido su consistencia.
- No emplear GROUT FILLER a dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas en cada aplicación sin previa consulta a nuestro Departamento Técnico.

Datos Técnicos

Características	**Valores**
Aspecto físico:	Sólido granular homogéneo
Naturaleza:	Silícea (cuarzo)
Granulometría mínima - máxima:	6 – 14
Tipo grano:	Rodado

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Sí se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
Edición 07/08/2006 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

BASF Construction Chemicals España, S.A.
Basters, 15
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es