

Sistema CONIDECK 2257

HSPF.4.14 - Edición: 10/01/2007

Sistema de acabado para pavimentos de plantas parking

- Sistema de rápida puesta en obra
- Permite aplicación y apertura al tráfico en menos de 24 h.
- Capa de acabado de alta resistencia al desgaste.
- Acabado antideslizante y fácil limpieza
- Aplicable en interiores y exteriores

Campo de aplicación:

- Parking públicos y privados para turismos donde se valore la rápida puesta en servicio.

Función	Producto	Aplicación	Consumo aprox.
Base de aplicación	Superficie regular, limpia con textura de poro abierto y una resistencia a la tracción superficial $>1,5 \text{ N/mm}^2$.		
Imprimación	Sobre hormigón: MASTERTOP P 611 R transparente Epoxi de 2-componentes, sin disolventes Según las características reales del soporte como: naturaleza, humedad, temperatura o edad, debe seleccionarse la imprimación más adecuada (consultar con Servicio Técnico).	Proyectado Rodillo Pintado Rastrillo de goma	0,3 - 0,5 kg/m ²
Espolvoreo	MASTERTOP F5 o arena silícea de una granulometría aprox. de 0,3 - 0,8 mm y humedad máxima de 0,5%.	Manual Proyectado	0,8 - 1,0 kg/m ²
Capa de Acabado	CONIPUR TC 480 , pigmentada Resina de 2 componentes, rápido endurecimiento, resistente a los rayos UV.	Rodillo Rastrillo de goma Pintado	0,4 - 0,6 kg/m ²
Espesor del sistema	Aproximadamente 1,00 mm		
Notas	<i>Dependiendo de las características del soporte y las temperaturas se pueden incrementar los consumos de material recomendados</i>		

BASF Construction Chemicals España, S.A.

Basters, 15

08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)

Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20

Internet: <http://www.basf-cc.es>