The Chemical Company

Sistema MASTERTOP 1324

HSPF.1.15 Edición: 13/02/2007

Pavimento industrial liso

- Pavimento continuo de resina de poliuretano coloreada.
- Aplicado mediante sistema autonivelante con acabado liso.

Campo de aplicación:

- Pavimento autonivelante para superficies interiores de aglomerado asfáltico, forjados o soportes con ligeras deformaciones

Función	Producto	Aplicación	Consumo aprox.
Base de aplicación	Hormigón: Edad >28 días. Humedad <4%. R. superf. >1,5 N/mm^2. Temp. >10ºC. Descontaminado, limpio. Poro abierto. Aglomerado asfáltico: Además de las características anteriores, deberá ofrecer una superficie consolidada, con el árido a la vista y sin restos de aglomerante deleznable.		
Imprimación	Soporte de hormigón: **MASTERTOP P 611/P 601** Resinas epoxi bicomponente, sin disolventes. Mezclar con arena 0,1-0,3 mm tipo MASTERTOP F1 Relación de mezcla 1:1 (sin espolvoreo posterior). Soporte de aglomerado asfáltico: **MASTERTOP BC 375** Resina poliuretano bicomponente coloreada, sin disolventes. Mezclar con árido 0,1-0,3 mm tipo MASTERTOP F1. Relación de mezcla resina:árido 1:0,3/1:0,5.	Rastrillo de goma o Llana lisa Llana dentada o lisa	0,6 – 1,2 kg/m² de mezcla 0,8 – 1,2 kg/m^2 de mezcla
Imprimación especial	Sobre soportes sin poro abierto, no absorbentes, húmedos, cerámicos o revestimientos epoxi: **MASTERSEAL 185** Resina epoxi tricomponente Imprimaciones sobre otros soportes, consultar con Servicio Técnico.	Rodillo (agua 10/20%) Llana dentada (agua 5/10%)	1,0 – 2,0 kg/m² 2,0 – 4,0 kg/m²
Capa autonivelante	**MASTERTOP BC 375** Resina poliuretano bicomponente coloreada, sin disolventes. Mezclar con árido 0,1-0,3 mm tipo MASTERTOP F1. Relación de mezcla resina:árido 1:0,3.	Llana dentada. Pasar rodillo de púas.	3,0 – 4,0 kg/m² de mezcla
Capa de acabado **mate**, resistente a la luz.	**MASTERTOP TC 445** Resina de poliuretano pigmentada o transparente mate, bicomponente con disolventes. **Aporta resistencia a los rayos UV solo si es coloreada.**	Rodillo de pelo corto	0,10 - 0,20 kg/m^2
Capa de acabado **satinado**, resistente a la luz.	**MASTERTOP TC 448** Resina de poliuretano pigmentada o transparente satinado, bicomponente con disolventes. **Aporta resistencia a los rayos UV solo si es coloreada.**	Rodillo de pelo corto	0,10 - 0,20 kg/m^2
Espesor del sistema	De 2,0 a 3,0 mm de espesor		
Notas	*Dependiendo de las características del soporte y las temperaturas se pueden modificar los consumos de material recomendados.*		

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es