

## Hoja de Datos de Producto

Edición 19/09/05  
 Identificación nº 2.14.1  
 Versión nº 1  
 Sika Parement®

# Sika Parement®

Agente desencofrante, no tóxico, a base de parafinas en emulsión acuosa

<b>Descripción del Producto</b>	Desencofrante, no tóxico, a base de parafinas en emulsión acuosa, para encofrados no porosos. Evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados.
<b>Usos</b>	<i>Desencofrante listo para su empleo, que se utiliza en cualquier tipo de encofrado no absorbente, como:</i> ■ Acero, plástico, fenólico, etc. Se emplea para el desmoldeo de morteros y hormigones en condiciones normales o incluso calentados hasta +80° C.
<b>Características/Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ No es tóxico. Ecológico.</li> <li>■ Impide la adherencia a los encofrados, del hormigón armado térmicamente o no.</li> <li>■ No ataca a los materiales de los encofrados, acero, poliestireno, etc.</li> <li>■ Disminuye el rozamiento del hormigón en los encofrados, reduciendo el desgaste y prolongando su vida útil.</li> <li>■ Favorece la eliminación de burbujas de aire durante el vibrado.</li> <li>■ No mancha el hormigón.</li> <li>■ Ahorro de tiempo y mano de obra en la limpieza de los encofrados.</li> <li>■ Económico debido a su gran rendimiento y facilidad de aplicación.</li> <li>■ Permite la aplicación posterior de pinturas sin necesidad de un tratamiento previo.</li> </ul>
<b>Datos del Producto</b>	
<b>Forma</b>	
<b>Apariencia/Color</b>	Líquido blanco lechoso.
<b>Presentación</b>	Garrafa de 25 l.
<b>Almacenamiento</b>	
<b>Condiciones de Almacenamiento/Conservación</b>	14 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre +5° C y +30° C.
<b>Datos Técnicos</b>	
<b>Composición química</b>	Parafinas en emulsión acuosa.
<b>Densidad (20°C)</b>	Aprox. 0,99 kg/l
<b>Contenido en sólidos</b>	Aprox. 8.



## Información del Sistema

### Detalles de Aplicación

**Consumo/Dosificación** Aprox. 30-50 m<sup>2</sup>/l (33-20 g/m<sup>2</sup>), según el tipo de aplicación.

**Instrucciones de Aplicación** Se suministra «listo para su empleo», si bien se debe homogeneizar previamente. Aplicar de manera uniforme una fina película sobre los encofrados limpios y secos, mediante brocha, rodillo o pulverizador, evitando falta o exceso de producto. En el caso de hormigones no sometidos a tratamientos térmico, dejar transcurrir entre 20 y 40 minutos antes de la puesta en obra del hormigón, según las condiciones climáticas, a fin de que se evapore el agua de la emulsión y se forme una película hidrófoba.

**Notas de Aplicación/ Limitaciones** No es tóxico. En caso de congelación, no es recuperable. Puede aplicarse a los encofrados varios días antes de su colocación en obra o inmediatamente antes del hormigonado, ya que su eficacia perdura y no es necesario ningún plazo de espera antes de colocar el hormigón. Cuando la aplicación se haga con pulverizador, se tomarán las precauciones relativas a la formación de «niebla». Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

**Limpieza de Herramientas** Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su utilización.

**Notas** Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

**Instrucciones de Seguridad e Higiene** Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

**Notas Legales** Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



#### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

#### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGISTICO

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

