

## Hoja de Datos de Producto

Edición 13/07/2007  
 Identificación nº 10.1.15  
 Versión nº 1  
 Sikacrete®-08 SCC

# Sikacrete®-08 SCC

## Hormigón autocompactable (SCC)

<b>Descripción del Producto</b>	Sikacrete®-08 SCC es un hormigón listo para su uso.
<b>Usos</b>	Los campos de actuación son: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cualquier trabajo pequeño de hormigón</li> <li>■ Reparación de hormigón</li> <li>■ Trabajos domésticos en hormigón como en jardines y lugares de la casa.</li> <li>■ Pequeños rellenos o fijaciones</li> <li>■ Rellenos de huecos en el hormigón</li> </ul>
<b>Características / Ventajas</b>	Usando Sikacrete®-08 SCC se consiguen las siguientes ventajas: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ No se necesita vibrar</li> <li>■ Aplicación rápida debido a su fluidez</li> <li>■ Económico</li> <li>■ Muy alta calidad en la terminación de la superficie.</li> </ul>
<b>Datos del Producto</b>	
<b>Forma</b>	
<b>Apariencia / Color</b>	Polvo gris con árido de 0 a 8 mm. Lísto para su uso.
<b>Presentación</b>	Sacos de 25 kg
<b>Almacenamiento</b>	
<b>Condiciones de Almacenamiento / Conservación</b>	12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen cerrados y no deteriorados, en condiciones secas a temperaturas entre +1°C y +35°C. Protegido de la humedad, las heladas y la acción directa del sol.
<b>Datos Técnicos</b>	
<b>pH</b>	11 - 13.5 (cuando está mezclado con agua)
<b>Propiedades Mecánicas / Físicas</b>	
<b>Resistencia a Compresión</b>	30 - 35 N/mm <sup>2</sup> (después de 28 días / +20°C), dependiendo de las proporciones de mezclado.
<b>Información del Sistema</b>	
<b>Detalles de Aplicación</b>	
<b>Rendimiento</b>	25 kg forman aproximadamente 13 l de hormigón
<b>Instrucciones de Aplicación</b>	
<b>Mezclado</b>	2.5 a 2.9 l de agua por saco de 25 kg dependiendo de la consistencia deseada.



<b>Tiempo de Mezclado</b>	Mezclar el hormigón en seco unos segundos. Después añadir el agua de amasado.  Mezclar preferiblemente con batidora de bajas revoluciones durante 2 ó 3 minutos.
<b>Limpieza de Herramientas</b>	Limpieza de las herramientas y el equipo de aplicación con agua inmediatamente después de su uso. El material curado / endurecido, solo se puede eliminar mecánicamente.
<b>Notas de Aplicación / Limitaciones</b>	El Sikacrete®-08 SCC es trabajable durante 30 minutos después de mezclar, a +20°C).
<b>Notas</b>	Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
<b>Instrucciones de Seguridad e Higiene</b>	Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.
<b>Notas Legales</b>	Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



**OFICINAS CENTRALES Y FABRICA**

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

**OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO**

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)



Salud Seguridad Medio Ambiente  
**Compromiso de Progreso de la Industria Química**