Sika® Activador Híbrido

Industry

Datos Técnicos

Base química	Alquil titanato en solución alcohólica
Color (CSQP[1] 001-1)	Transparente, claro
Densidad (CSQP[1] 006-3 / ISO 2811-1)	0,80 kg/l aprox.
Viscosidad[2] (CSQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPas aprox.
Punto de inflamación (CSQP 007-1 / ISO 13736)	+14°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Método de aplicación	Con trapo de algodón o toallita de papel
Rendimiento	40 ml / m^2 aprox.
Tiempo de secado[2/3] mínimo máximo	10 min. 2 h
Almacenamiento	Almacenar en envase cerrado en lugar fresco seco.
Vida del producto	12 meses

[1] CSQP = Corporate Sika Quality Procedures [2] 23°C / 50% h.r. [3] En aplicaciones especificas, temperatura y tiempo de secado puede ser distintos.

Descripción

Sika® Activador Híbrido es una solución alcohólica que contiene promotores de adhesión que activan y limpian las superficies a pegar, antes de usar adhesivos o selladores Sika® híbridos (serie Sikaflex® 500).
Sika® Activador Híbrido se fabrica de acuerdo con la ISO 9001/14001 norma de aseguramiento de la calidad y protección del medio ambiente.

Áreas de Aplicación

Sika® Activador Híbrido es empleado para limpiar y activar los siguientes substratos no porosos: metales, plásticos, serigrafías cerámicas de los cristales, superficies pintadas.

Método de Aplicación

Limpiar las caras de pegado con un trapo limpio o con una toallita de papel absorbente humedecida en Sika® Activador Híbrido. Cambiar el trapo o papel después de cada limpieza. Aplicar Sika® Activador Híbrido escasamente y una sola vez. Limpiar cualquier exceso con un paño limpio o con una toalla absorbente. Volver a cerrar herméticamente el recipiente después de su uso. Exposiciones prolongadas a la humedad atmosférica pueden causar que el Sika® Activador Híbrido se enturbie e inactive. Descartar cualquier producto en estas condiciones.
El tiempo de secado varía desde 10 minutos a máximo 2 horas. Se recomienda llevar a cabo ensayos preliminares.

Nota Importante

Sika® Activador Híbrido contiene isopropanol, el cual puede deslustrar la superficie de acabado al aplicarse sobre una pintura aún fresca. Deben llevarse a cabo ensayos preliminares. Si el Sika® Activador Híbrido accidentalmente se derrama sobre superficies adyacentes, retirar inmediatamente con un trapo limpio y seco.

Nunca aplicar sobre substratos porosos. Sika® Activador Híbrido puede evaporarse completamente en las superficies porosas, y esto bloquea el mecanismo de curado del adhesivo o sellador, impidiendo su correcto curado. Donde sea necesario las superficies porosas adyacentes deben enmascararse.

Descartad cualquier Sika® Activador Híbrido que tenga un ligero color opaco en vez de transparente.

Sika® Activador Híbrido no debe usarse para eliminar o alisar los productos de poliuretano Sikaflex® no curados.

Información Adicional

Existen a su disposición, bajo petición, copias de las siguientes publicaciones:

- La Tabla de Imprimaciones.
- La Hoja de Seguridad e Higiene del producto.

Tipo de envase

Bote	30 ml
	250 ml

Importante

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

.

Más información disponible en:
www.sika-industry.com
www.sika.es

Sika S.A
Ctra. de Fuencarral 72
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 662 18 18
Fax +34 91 661 69 80