

# Cinta Sika® Poliet-2

Perfil de espuma de polietileno adhesiva por ambas caras

## Datos Técnicos

Soporte	Espuma de polietileno negro
Densidad	0,2 kg/dm <sup>3</sup>
Adhesivo	Acrílico, resistente a la luz y agentes atmosféricos
Resistencia a la tensión	70 N/25 mm
Elongación a ruptura	320 %
Adherencia	20 N/25 mm
Resistencia al arrancamiento	150 horas, aplicando una fuerza estática de 4 N/cm <sup>2</sup> a 22 %.
Límites de adherencia	Máx. 90°C Mín. -30° C

## Descripción

Cinta adhesiva de doble cara, con soporte de espuma en polietileno y adhesivo acrílico resistente a la luz. Va protegida por una lámina verde de polietileno.

## Aplicaciones :

Fijación de molduras, protectores, etc, en el exterior de la carrocería del automóvil, así como en el interior. En la reparación de carrocerías, como recuperadora de molduras. Bricolage en general del Automóvil y Decoración de Hogar.

## Recomendaciones de aplicación:

La colocación de la cinta Sika® Poliet 2 sólo requiere una correcta limpieza de superficies. Las cintas adhesivas Poliet-2 permiten la rectificación durante las primeras 12 horas, logrando su máxima adhesión a las 48 horas siguientes.

## Tipos de envase

12 x 0,8 mm	(Rollo 10 m)	Caja de 24 rollos
12 x 0,8 mm	(Rollo 30 m)	Caja de 25 rollos
12 x 2 mm	(Rollo 33 m)	Caja de 25 rollos

## Nota:

El almacenamiento debe hacerse en sitio fresco y seco, como todos los adhesivos, a fin de lograr n correcto y duradero estado de uso.

Industry



## Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

Más información disponible en:  
[www.sika-industry.com](http://www.sika-industry.com)  
[www.sika.es](http://www.sika.es)

Sika S.A  
Ctra. de Fuencarral 72  
28108 Alcobendas Madrid  
Tel. +34 91 662 18 18  
Fax +34 91 661 69 80

