

# Cinta Sika® Poliet-3

## Perfil de espuma de polietileno adhesiva por ambas caras

### Datos Técnicos

Soporte	Espuma de polietileno gris	
Densidad	64 kg/m <sup>3</sup> aprox.	
Adhesivo	Caucho	
Espesor	3.3 ± 0.2 mm	
Resistencia al pelado 180°-30 minutos (FTM1)	> 23N/25mm sobre acero inoxidable(*)	
Resistencia al cizallamiento sobre acero inoxidable 1 kg 25x25mm (horas) (FTM8)	>150	
Tensión (N/15mm) (DIN 53455)	MD25 CD20	
Elongación (%) (DIN 53455)	MD 250 CD20	
Resistencia a la compresión (ISO 844)	Desviación (%)	Resistencia a compresión (kPa)
	10	22
	25	47
	50	120
Temperatura de aplicación	Min +10°	
Temperatura de trabajo	-40°C a +70°C	
Vida del producto	2 años almacenado entre 15/25°C y a una humedad relativa del 50%.	

(\*) Fisuración de la espuma

### Descripción

La cinta Sika Poliet 3 consiste en una espuma de polietileno gris, de 3,2 mm de espesor, que adhiere por las dos caras.

Posee alta resistencia al pelado y alto agarre inicial.

### Resistencia química

Resiste al agua, detergentes y alcoholes.

No se recomienda para usarse en contacto con hidrocarburos alifáticos ni aromáticos.

### Tipos de envase

Rollos	33metros
--------	----------

### Importante

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.



## Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



Más información disponible en:  
[www.sika-industry.com](http://www.sika-industry.com)  
[www.sika.es](http://www.sika.es)

Sika S.A  
Ctra. de Fuencarral 72  
28108 Alcobendas Madrid  
Tel. +34 91 662 18 18  
Fax +34 91 661 69 80

