



PINTURA EPOXI AL AGUA

Interiores. Semi brillante

COD. 836

DESCRIPCION

Pintura epoxi al agua de dos componentes para aplicaciones interiores en instalaciones sanitarias, mataderos, cocinas, frigoríficos y locales donde se manipulan alimentos. Se puede pintar sobre cemento, hormigón, yeso, etc. y posee buena resistencia química y mecánica.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Epoxi
Aspecto:	Semi brillante
Color:	Crema 588 (RAL 1015) y Blanco 0566 (RAL 9003)
Densidad:	1,38 - 1,42 kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	Resistencia mecánica: 2 días Resistencia mecánica y química total: 7 días
Repintado:	Mínimo. 12 horas Máximo: 15 días
Proporción de la Mezcla, en volumen:	Base: 4 partes Endurecedor: 1 parte
Vida de la Mezcla a 23°C:	2h. Agotar mezcla antes de preparar de nueva.
Aplicación:	Brocha y rodillo
Dilución:	10 - 15 %
Espesor Recomendado:	50 - 70 μ
Condiciones de aplicación, HR < 80%:	10 - 30°C
Diluyente:	Agua
Rendimiento:	8 - 10 m ² / l
Volumen Sólidos:	62 - 66 %
En envases de:	4 l y 10 l.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Mezclar 4 partes en volumen de Base con 1 parte de Endurecedor. Dejar reposar 10-15 minutos antes de utilizar la mezcla.

Las superficies a pintar deben estar limpias de polvo, grasa y aceite, secas y consistentes. En el caso de hormigón o cemento se requieren 28 de fraguado antes de pintar.

Superficies no pintadas : diluir la primera capa de un 10 - 15 % y la segunda capa sin diluir o con un máximo de un 5%. Dejar secar entre capas 12 horas.

Superficies ya pintadas en buen estado:

Limpiar a fondo todo residuo de grasa o aceites mediante chorro de agua dulce a presión ó disolvente.

Antes de aplicar la Pintura Epoxi parchear con ella en las zonas desnudas hasta alcanzar el nivel del grosor original. Esperar un mínimo de 4 horas (a 23°C) y aplicar dos capas de la presente pintura, dejando unas 12 horas entre ambas.

Superficies ya pintadas en mal estado: cuando se trate de sistemas mal adheridos, habrá que eliminarlos mediante rascado y/o cepillado y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.