

HIDROFUGANTE INVISIBLE 866 Para fachadas

DESCRIPCION

Líquido incoloro y transparente que contiene siliconas. Al secar no forma película ni altera el aspecto natural del soporte. Protege de la penetración de las aguas de lluvia. Permite, caso de ser necesario, aplicar sobre sí mismo (a partir de los 7 días de su aplicación), una amplia gama de pinturas de acabado. Se hace necesario un ensayo previo en cada caso.

Ayuda además a mantener las fachadas limpias de polvo y suciedad.

CAMPOS DE APLICACION

Fachadas y paredes de piedra, tocho en obra vista, hormigón y en general el conjunto de materiales neutros y alcalinos usados comúnmente en la construcción.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado	:	No altera el aspecto del soporte
Color	:	Incoloro
Densidad	:	0,79 Kgs/lit.
Volumen sólidos	:	5%
Punto de inflamación	:	39°C SETA-FLASH Copa cerrada
Rendimiento	:	3-10 m ² /lit. (según tipo de superficie) (En soportes especialmente porosos, hay que aplicar a saturación).

<u>Secado</u>		<u>Al tacto</u>	<u>Total</u>	<u>2ª Capa</u>
a 10°C y 65% H.R.	:	3-15 minutos	7 días	Entre 3 y 6 minutos
a 23°C y 65% H.R.	:	2-10 minutos	5-7 días	Entre 2 y 6 minutos

Los distintos tipos de soporte, piedra natural o artificial, tocho macizo, hormigón, cemento, etc. influyen decisivamente en los rendimientos y en los tiempos de secado al tacto. Así mismo, el tiempo de reticulado total se vería disminuido o incrementado en función del mayor o menor grado de humedad ambiental.

En envases de : 5 y 20 Lts.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo y pistola Airless

Dilución orientativa : NO DILUIR EN NINGUN CASO

Limpieza de utensilios: Aguarrás ó Sustituto de aguarrás TITAN.

PREPARACION DE SUPERFICIES SIN PINTAR

-Únicamente en las superficies verticales o considerablemente inclinadas, se alcanzará la máxima eficacia con este tipo de tratamientos.

-Las superficies deben estar secas en el momento de la aplicación.

-Si hubiese llovido hay que esperar al menos 24 horas antes de aplicar. Si se ha limpiado con agua a presión, es necesario esperar 3 días antes de aplicar.

-Es aconsejable rellenar con masilla, mortero, etc.las fisuras de más de 0,5 m/m. Así como limpiar los restos de suciedad y residuos orgánicos.

-Cuando se trate de superficies recientemente trabajadas ú obra nueva, se recomienda esperar un mes antes de efectuar el tratamiento.

-En superficies desmenuzables, polvorientas o con incrustaciones, se hace necesario eliminar con cepillo los elementos de poca adherencia.

PRECAUCIONES

Una vez aplicado, el Hidrofugante Invisible para fachadas, no presenta toxicidad alguna. En el proceso de aplicación en interiores es menester una ventilación adecuada.

Fecha de Edición : Enero 2006