



## IMPRIMACION ANTIGRAFFITI TITAN 880

---

### DESCRIPCION

Preparación impregnante, adherente e incolora, de dos componentes, para antes de aplicar el **BARNIZ ANTIGRAFFITI TITAN**.

### CAMPOS DE APLICACION

Base para una protección contra pintadas y fijación de carteles en superficies de ladrillo, piedra natural, hormigón, mármol, metal, etc., o superficies pintadas, en instalaciones bancarias, mercados, estaciones de metro, monumentos, grandes almacenes, etc., y fachadas en general.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	:	Incoloro
Densidad	:	0,91 Kgs/Lt.
Punto de inflamación	:	44°C SETA-FLASH Copa cerrada
Rendimiento	:	Superficies porosas : 8-15 m <sup>2</sup> /Lt. y capa Superficies no porosas : 18-22 m <sup>2</sup> /Lt. y capa
Volumen sólidos	:	18,80%
Secado	:	6 – 8 horas
Repintado	:	18-36 horas (máximo)
Vida de la mezcla	:	4 horas a 23°

Variaciones de temperatura, humedad, grosor...etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento...etc.

En envases de : 10 y 4 Lts.

## MODO DE EMPLEO

**Métodos de aplicación :** Pistola neumática, Airless, Rodillo, Brocha.

**Diluyente y limpieza de utensilios :** Disolvente limpiador **ANTIGRAFFITI TITAN**.

Mezclar a fondo 6 partes en volumen de **BASE** con 1 parte de **ENDURECEDOR**. Aplicar antes de 4 horas, ya que pasadas éstas, la mezcla se va espesando.

Eliminar posibles pintadas y manchas con **Disolvente limpiador ANTIGRAFFITI TITAN o Quitapinturas TITAN**. Lavar con agua y un cepillo duro. Las superficies caleadas o pulverulentas deberán chorrearse o frotarse con cepillo de alambre.

Sobre la superficie limpia y **seca**, se aplicará 1-3 capas de **IMPRIMACION ANTIGRAFFITI TITAN**. Según absorción del soporte.

Antes de 36 horas, aplicar el **BARNIZ ANTIGRAFFITI TITAN** de acabado.

## PRECAUCIONES

Evitar el contacto con agua o utensilios húmedos.

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria si fuese necesaria.

Las superficies de ladrillo y piedra artificial son muy irregulares en porosidad y en algunos casos pueden ser tan absorbentes que precisen 2-3 capas de imprimación. Ensayar previamente.

Las superficies absorbentes intensifican su color al aplicar la Imprimación Antigrffiti o cualquier barniz que impregne; la diferencia de porosidad puede conducir a irregularidades de color, si no se desea un cambio de color, aplicar la Imprimación selladora al agua HIDROLIN, en vez de la Imprimación Antigrffiti.

Fecha de Edición: Enero 2006

: