



## **BARNIZ ANTIGRAFFITI TITAN 881**

### **DESCRIPCION**

Barniz transparente, incoloro, brillante o semimate, de dos componentes para la protección de superficies contra pintadas (graffitis) y fijación de carteles. Larga duración.

### **CAMPOS DE APLICACION**

Tratamiento y protección de superficies de ladrillo, piedra, revoques, hormigón, mármol, acero inoxidable, etc., o superficies pintadas, en instalaciones bancarias, mercados, estaciones de metro, monumentos, grandes almacenes, etc. y fachadas en general. Concede protección contra el “mal de la piedra”.

### **CARACTERISTICAS TECNICAS**

|                      |   |              |               |
|----------------------|---|--------------|---------------|
| Color                | : | Incoloro     |               |
| Acabado              | : | Brillante    | Semimate      |
| Densidad             | : | 0,98 Kgs/Lt. | 0,96 Kgs./Lt. |
| Volumen sólidos      | : | 34%          | : 36%         |
| Punto de inflamación | : | BASE         | : 24°C        |
|                      |   | ENDURECEDOR  | : 33°C        |
|                      |   |              | SETA-FLASH    |
|                      |   |              | Copa cerrada  |

Rendimiento : Superficies absorbentes: 6-8 m<sup>2</sup>/Lt.capa  
Superficies no porosas o imprimadas: 8-12 m<sup>2</sup>/Lt.capa

Secado : 6-8 horas

Variaciones de temperatura, humedad, grosor...etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

En envases de : 10 y 4 Lts.

### **MODO DE EMPLEO**

Métodos de aplicación : Pistola neumática, Airless, Rodillo, Brocha.

Diluyente y limpieza de utensilios : Disolvente limpiador ANTIGRAFFITI TITAN.

Remover bien la BASE del barniz semimate antes de mezclar con el ENDURECEDOR.

Mezclar a fondo 3 partes en volumen de BASE con 1 parte de ENDURECEDOR. Aplicar antes de 3 horas, ya que pasadas estas, la mezcla se va espesando. En cualquier caso aplicar solo 1 capa.

Aplicar la mezcla en una capa uniforme, sobre superficies limpias y secas, previamente imprimadas con IMPRIMACION ANTIGRAFFITI TITAN, dejada secar entre 18-36 horas.

\* En superficies absorbentes aplicar la imprimación abundantemente en 2-3 capas hasta impermeabilización total y uniforme.

## **PREPARACION DE SUPERFICIES**

Ladrillo, hormigón, mármol, acero inoxidable : IMPRIMACION ANTIGRAFFITI.

Piedra artificial : directamente; si se desea una protección adicional del soporte contra la corrosión ambiental, imprimir previamente con IMPRIMACION ANTIGRAFFITI.

Soportes pintados : directamente 1 capa

Algunos tipos de pintura podrían presentar problemas de reblandecimiento o coloración; ensayar previamente.

La máxima dureza y efecto antigraffiti se alcanzan a los 5-7 días, según condiciones ambientales.

Lavar inmediatamente después de su uso, los utensilios con Disolvente Limpiador ANTIGRAFFITI TITAN.

- En superficies grandes, las irregularidades ocasionales del soporte (rugosidad, ondulaciones, etc.), provocan diferencias en el brillo observado, especialmente en el barniz semimate, ensayar previamente. Podría requerir una igualación previa de la superficie.

## **PRECAUCIONES**

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria si fuese necesaria.

Fecha de Edición: Enero 2007

Toda ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.