

# TITAN

## Profesional

**BARNIZ EXTERIORES**  
**Exterior. Brillante**  
**COD. 135**

**D - 8**

### DESCRIPCION

Barniz óleo sintético brillante duro y flexible, de gran resistencia y extraordinaria retención de brillo. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.

Alta protección y decoración para toda clase de maderas al exterior, en torres, chalets, refugios, etc., en condiciones extremas o ambientes duros, tanto urbanos como rurales y de alta montaña.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Alquídica modificada de altos sólidos
<b>Aspecto:</b>	Brillante
<b>Color:</b>	Incoloro
<b>Densidad:</b>	0,92 - 0,94kg/l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	5 - 8h
<b>Repintado:</b>	24 horas
<b>Aplicación:</b>	Brocha o rodillo
<b>Rendimiento:</b>	13 - 16m <sup>2</sup> /l
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Aguarrás Mineral
<b>Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:</b>	41 °C
<b>Volumen Sólidos:</b>	50 - 52 %
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV's 400 g/l.
<b>En envases de:</b>	10L y 4l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas. Lijar suavemente entre capa y capa. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

**Maderas no barnizada:** lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar una capa de Protector Titán, terminando con 2 o 3 capas de Barniz Titán Intemperie.

**Maderas resinosas y tropicales:** pueden impedir el secado.

Lavar a fondo con diluyente Titán Yate para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Si la exudación de resina persiste, consultar al servicio técnico, sino terminar con 2 - 3 capas de Barniz Titán Intemperie.

**Madera barnizada en buen estado:** si sólo está ligeramente desprendido o agrietado, proceder como sigue:

Eliminar con rasqueta y lijar el barniz desprendido o blanquecino. Impregnar con Protector Titán, las zonas desnudas de barniz para uniformizar la tonalidad, insistiendo en juntas y grietas. Se obtienen mejores resultados lijando los viejos barnices hasta matizar.

Aplicar una capa general delgada. Dejar secar mínimo 3 días y terminar como en madera nueva.

**Madera barnizada en mal estado:** eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

Cuando los viejos barnices sean catalizables o de poliuretano, es imprescindible lijar toda la superficie a fondo, para eliminarlos por completo, antes de aplicar Protector Titán.

En los casos en que previamente se hubiese dado aceite de linaza, eliminarlo completamente con disolvente, rasqueta, lija, etc. procediendo después como madera nueva.

Si hubieran transcurrido más de dos meses desde la aplicación de la última capa de barniz, lijar hasta matizar, antes de rebarnizar.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494  
R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

