

# TITAN

## Profesional

**BARNIZ INTUMESCENTE**  
**Interior. Satinado**  
**COD. 166**

### DESCRIPCION

Barniz para la protección "antifuego" de la madera. Bajo la acción del calor o de la llama, desarrolla una espuma termo-aislante de muy baja conductividad térmica, protegiendo al soporte de la acción del fuego y de la propagación del calor.

### CAMPOS DE APLICACION

En todas aquellas superficies de madera, estructural o decorativa, en la que se desee una eficaz protección antifuego a base de barnizados, en interiores.  
Se recomienda aplicar un mínimo de tres capas.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Acrílica estirenada
<b>Color:</b>	Ambarino
<b>Acabado:</b>	Satinado
<b>Densidad:</b>	1,06 - 1,08 kg. /l
<b>Secado:</b>	30 minutos
<b>Repintado:</b>	24 horas
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Diluyente MR.
<b>Aplicación:</b>	Brocha o rodillo
<b>Rendimiento:</b>	3,5 - 4,0 m <sup>2</sup> /l
<b>Espesor Recomendado:</b>	140 - 180 μ por capa
<b>Punto de Inflamación:</b>	31,5 °C
<b>Volumen Sólidos:</b>	44 - 45 %
<b>Condiciones de aplicación, 85% HR:</b>	5 - 40 °C
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 460 g/l.
<b>En envases de:</b>	4 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

**Para maderas resinosas o tropicales:** Consultar Servicio técnico.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*