



BARNIZ POLIURETANO
Para Suelos de Madera
Interior. Brillante
COD. 137

D - 9

DESCRIPCION

Barniz de poliuretano de fácil aplicación, gran dureza y flexibilidad. Larga duración y resistencia al desgaste.

CAMPOS DE APLICACION

Especialmente indicado para el barnizado de suelos de madera de pino al interior, a los que confiere un acabado terso, elástico y duradero.
También puede usarse en arrimaderos, muebles, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica uretanada
Color:	Incoloro
Acabado:	Brillante
Densidad:	0,88 - 0,92 kg. /l
Secado a 23°C 60% HR:	3 - 4 horas
Repintado:	18 - 24 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos o Aguarrás Titán
Aplicación:	Brocha ó rodillo
Rendimiento:	13 - 16 m ² /l
Punto de Inflamación:	43 °C
Volumen Sólidos:	43 - 44 %
Condiciones de aplicación,<80% HR:	5 - 40 °C
Frase COV:	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l.
En envases de:	4 l y 10 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODOS DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Aplicar en capas delgadas, siguiendo las vetas de la madera, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas.

Superficies no barnizadas: limpiar con disolvente las posibles manchas de aceite, pintura, cera y lijar suavemente, quitar el polvillo y aplicar una capa delgada, transcurridas 24 horas lijar suavemente eliminar el polvillo y aplicar una 2ª capa.

Superficie ya barnizada en buen estado: lavar, lijar con suavidad, eliminar el polvillo y barnizar directamente.

Superficie ya barnizada en mal estado: eliminar totalmente las capas en mal estado y proceder como en superficies no barnizadas.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio técnico.

Dejar transcurrir 24 horas desde su aplicación, antes de pisar.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.