

# TITAN

## Profesional

**BARNIZ SINTÉTICO**  
**Interior - Exterior. Satinado**  
**COD. 131**

**D - 7**

### DESCRIPCION

Barniz poliuretano de altos sólidos. Especial para la protección y alta decoración de acabados nobles de madera. De aspecto lacado, sedoso y uniforme. Fácil de aplicar y de secado rápido. Muy lavable, resistente al rayado y a las manchas. Muy bajo olor.

Interiores y exteriores. Se puede aplicar sobre puertas, armarios, mesas, sillas, arrimaderos, barandillas, etc.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Alquídica Uretanada de altos sólidos
<b>Aspecto:</b>	Satinado
<b>Color:</b>	Incoloro
<b>Densidad:</b>	0,94 - 0,97 kg/l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	3 - 5 horas
<b>Repintado:</b>	18 - 24 horas
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Rendimiento:</b>	11 - 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Aguarrás Mineral
<b>Punto de Inflamación,</b>	
<b>Seta Flash copa cerrada:</b>	41 °C
<b>Volumen Sólidos:</b>	50 - 51%
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV's 400 g/l.
<b>En envases de:</b>	10l y 4l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

**Madera no barnizada:** lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.

**En interiores:** en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.

**En exteriores:** para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar una capa de Protector Titán, terminando con 3 capas de Barniz Sintético.

**Madera barnizada en buen estado:** lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

**Madera barnizada en mal estado:** eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

**Para maderas resinosas o tropicales:** Consultar servicio técnico.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494  
R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

