

TITAN

Profesional

BARNIZ UNIVERSAL
Interior - Exterior. Brillante
COD. 130

D - 6

DESCRIPCION

Barniz alquídico brillante para madera de altos sólidos, de secado rápido y excepcional transparencia. No altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. De gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados. Muy bajo olor.

Interiores y exteriores. Para la decoración de construcciones en madera natural o teñida: muebles, puertas, armarios, arrimaderos, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica modificada de altos sólidos
Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Densidad:	0,90 - 0,93 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 6 horas
Repintado:	18 - 24 horas
Limpieza Utensilios:	Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	11 - 15 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	41 °C
Volumen Sólidos:	50 - 51 %
Frase COV:	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV's 400 g/l.
En envases de:	10l y 4l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera no barnizada: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.

En interiores: en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.

En exteriores: para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar una capa de Protector Titán, terminando con 3 capas de Barniz Universal.

Madera barnizada en buen estado: lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

Madera barnizada en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar servicio técnico.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

