

TITAN

Profesional

ESMALTE ALTA BROCHABILIDAD

Interior- Exterior. Brillante

COD. 112

D - 2

DESCRIPCION

Interiores y Exteriores. Muy brocheable y elástico. Aumenta el rendimiento hora / trabajo. Buena blancura y resistencia al amarillamiento. Bajo olor.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica modificada de altos sólidos
Aspecto:	Brillante
Color:	Blanco
Densidad:	1,15 - 1,20 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	4 - 5 horas
Repintado:	18 - 24 horas
Teñido:	Tinte Universal Titán
Limpieza Utensilios:	Aguarrás Mineral
Aplicación:	Brocha y rodillo
Rendimiento:	12 - 14 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	45 °C
Volumen Sólidos:	63 - 65 %
Frase COV:	2.004/42IIA (d) (400/300) Máx. COVs 300 g/l.
En envases de:	10l y 4l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Superficies no pintadas:

Madera: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar Selladora Sintética D12 ó Selladora al Agua A18.

Hierro: Minio Sintético Titanlux, Minio de Plomo Electrolítico D10 ó Preparación Multiusos. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, una capa será suficiente.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de Esmalte.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de Esmalte.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Esmalte.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

