



ESMALTE PESQUEROS ANTIDESLIZANTE

Interior - Exterior. Semi-Brillante
COD. 07D

DESCRIPCION

Esmalte para cubiertas antideslizante, no contiene en su formulación ni arena ni marmolina. El aditivo de baja densidad consigue que la estructura del esmalte sea homogénea y facilita su aplicación, consiguiendo acabados muy uniformes.

CAMPOS DE APLICACION

Esmalte sintético para aplicar sobre estructuras en las que se requiera un acabado antideslizante. Especial para cubiertas de embarcaciones, escaleras, rampas, etc. Resistente al roce, grasas, petróleo y al ambiente marino. (Su completa reticulación y resistencia al roce la consigue transcurridos 7 días).

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica
Aspecto:	Brillante
Color:	Blanco y colores
Densidad:	1,10 - 1,25 kg /l (según color)
Secado, 23°C 50% HR:	5 - 7 h
Repintado:	24 h
Aplicación:	Brocha y rodillo Pistola
Dilución:	0 - 5 % 5 - 15 %
Limpieza utensilios y dilución:	Aguarrás Titán ó Disolvente Titán para sintéticos y grasos
Rendimiento:	12 - 16 m ² /l (35 - 45 μ)
Punto de Inflamación:	42 °C Seta flash copa cerrada
Volumen Sólidos:	55 - 58 % (según color)
Espesor recomendado:	60 - 120 μ película seca (aplicadas en 2 - 3 manos)
Condiciones de aplicación, < 80% HR:	15 - 40 °C
En envases de:	4 l y 750 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol, ni con rocío.

Superficies no pintadas

Madera: Superestructura: Aplicar una o dos manos de Selladora Titán, Preparación Multiusos Titán o Imprimación Epoxi Titán Yate. Acabar con Esmalte Pesqueros.

Hierro: Superestructura: aplicar una mano de Imprimación Epoxi Titán Yate diluida un 20% con diluyente Titán Yate. A partir de las 24 horas aplicar 2 capas de Imprimación Epoxi M150 Titán Yate, antes de 72 horas acabar con Esmalte Pesqueros.

En ambos casos, si el acabado es para interiores, 2 manos de Esmalte Pesqueros son suficientes. En exteriores son necesarias 3 manos.

Superficies ya pintadas en buen estado: limpiar, lijar y aplicar directamente.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar por completo y proceder como en superficie no pintada.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Octubre 2009

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

