

TITAN

Profesional

ESTUCO A LA ANTICA TINTORETTO

Interior. Mate-Rugoso

COD. 147

DESCRIPCION

Revestimiento de capa gruesa para paredes interiores donde se desee obtener una imagen de aspecto antiguo y rústico, o para disimular los defectos de las paredes.

Posibilidad de obtener distintos efectos finales, según la herramienta que se utilice en el acabado.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Copolimero acrílico
Color:	Blanco
Acabado:	Mate-Rugoso
Densidad:	1,95 - 2,04 kg./l
Secado, 23°C 60% HR:	6 - 10 horas
Repintado:	Veladuras a partir de 24 horas(opcional)
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan y Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Llana y espátula
Rendimiento:	0,5 - 1m ² / kg
Volumen Sólidos:	68 - 69 %
Frase COV:	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV's 29 g/l
En envases de:	20kg y 5kg

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad así como sobre pinturas al temple, a la cola o a la cal, es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o de Selladora al agua A18. Repartir el producto con llana de acero inoxidable.

Este estuco permite numerosos tipos de textura, dependiendo de las herramientas utilizadas en el acabado, tales como, rodillos de grabar, rodillos de picar, espátulas,

brochas, esponjas, llanas diversas, etc. Esta operación de acabado se realizará inmediatamente después de extender el producto y antes de su secado superficial.

El producto se presenta en blanco. Si se desea un acabado coloreado se puede teñir el estuco en masa o aplicar encima una pátina previamente preparada a partir del Barniz Efecto Veladuras y el Tinte Universal Titán o Tinte al Agua Profesional elegido, repartiéndola por la superficie del estuco una vez este completamente seco.

Superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

