

TITAN

Profesional

ESTUCO A LA CALCE TINTORETTO Interior. Satinado - Mate COD. 146

DESCRIPCION

Estuco para interiores de fácil aplicación, que ofrece la posibilidad de obtener amplios efectos decorativos. Para paredes, muros, columnas, etc., en los que se desee obtener un acabado con efecto cal.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Derivado de cal natural
Color:	Blanco (base para teñir)
Acabado:	Satinado-Mate
Densidad:	1,70 - 1,80 kg./l
Secado, 23°C 60% HR:	6 - 10 horas
Repintado:	12 - 24 horas
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan y Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Llana acero inoxidable para acabados lisos. Llana de esponja para acabado rústico.
Rendimiento:	0,80 - 1,25 m ² /kg
Volumen Sólidos:	58 - 59 %
Frase COV:	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV's 29 g/l
En envases de:	20kg y 5kg

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Añadir el tinte elegido y remover bien en el envase.
Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad así como sobre pinturas al temple, a la cola o a la cal, es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al Agua A16 o de Selladora al Agua A18. Después aplicar dos capas de Estuco a la Calce, de máximo 1 mm de grueso por capa.

Acabado liso y suave: aplicar dos capas teñidas extendiéndolas de forma uniforme y lisa. Para obtener un aspecto satinado y tacto más suave, antes de secar la segunda capa, bruñir con llana toda la superficie del estuco.

Acabado con efectos de encalado: Aplicar la primera capa sin teñir y a continuación, una segunda capa lisa y fina teñida. Se puede bruñir para endurecer la superficie aplicada. En aplicaciones que se desee conseguir un alto brillo uniforme o proteger el estuco, se puede repartir una fina capa de Cera Maxibrillo Titan.

Superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente el Estuco a la Calce, limpiando previamente la superficie a aplicar.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

