

TITAN

Profesional

ESTUCO VENECIANO TINTORETTO Interior. Satinado - Brillante COD. 176

DESCRIPCION

Estuco de alta decoración para aplicación en interiores. Acabado elegante y decorativo. Fácil aplicación. Resistencia a la suciedad. Excelente dureza. Para embellecer paredes y columnas en hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, escaleras, museos, teatros, cines así como en interiores de casas particulares.

DATOS TECNICOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Naturaleza: | Copolimeros especiales |
| Color: | Blanco (base para teñir) |
| Acabado: | Satinado-Brillante |
| Densidad: | 1,8 - 1,9 kg./l |
| Secado, 23°C 60% HR: | 6 - 10 horas |
| Repintado: | 24 horas |
| Diluyente: | Agua |
| Teñido: | Tinte Universal Titan y Tinte al Agua Profesional |
| Aplicación: | Llana y espátula |
| Rendimiento: | 1 - 2 m ² /l |
| Volumen Sólidos: | 64 - 66 % |
| Frase COV: | 2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV's 29 g/l |
| En envases de: | 20kg, 5kg y 1kg. |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad así como sobre pinturas al temple, a la cola o a la cal, es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o de Selladora al agua A18. A continuación aplicar una capa de Pintura Plástica A1 y una vez seca proceder a aplicar el Estuco Veneciano: Sobre la superficie preparada firme y consistente, aplicar dos capas de Estuco Veneciano Tintoretto teñido previamente con el color elegido, extendiéndolo con llana de acero inoxidable, dejando la superficie lisa y uniforme.

Después de 24 horas lijar suavemente para nivelar, eliminar el polvo formado y aplicar con espátula de acero inoxidable, finas capas de Estuco, que pueden variar en tamaño y distancia entre ellas, según convenga. Transcurridos unos minutos (15 - 45), bruñir toda la superficie con la espátula, ejerciendo una ligera presión para obtener el brillo y dureza superficial.

Si se desea conseguir más brillo uniforme, o proteger el Estuco en zonas concretas, aplicar como acabado final la Cera Maxibrillo Titán.

Superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado.

Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

